

IGIS AG

Sügavimmutav kruntvärv

- Tungib sügavale
- Tugevdab alust
- Seob tolmu
- Veeauru läbilaskev
- Veepõhine
- Keskkonna- ja tervisesõbralik

KASUTUSALA

Sügavimmutav vesialusel akrüülkrunt sise- ja välistöödeks.

Tungib sügavale ja ühtlustab poorsete mineraalpindade (nt betoon, kipskrohv, kipsplaat jne) niiskusevõimet, tugevdab murenevat pinda ning seob mikrotolmu enne täiteainete pealekandmist või tapeetimist.

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Pind peab olema kuiv, mittepuudenev, kõva ja puhas, ilma soolade, rasva, õli, vaha, õlivärvi, hallituse, sambla ning muu saasteta. Hoonete määratud fassaadid tuleb pesta survepesuriga.

KRUNTIMINE

Krunt kanda peale ühtlaselt, jätmata töötlemata alasid, vältida tilkumist.

Töövahendid: pintsell, rull, pihustuspüstol

Tööriistade puhastamine: veega

Kasutustingimused: +10 °C kuni +25 °C ja 35–80 % suhteline õhuniiskus. Vältige kruntimisel tuuletõmbust ja otsest päikesevalgust. Nende soovituste eiramisel võib moodustuda halva kvaliteediga kruntkiht.

Katvus: 5–20 m²/l, täpne katvus määratakse prooviga katsepinnal.

Kuivamisaeg (20±2 °C, 65 % suhteline niiskus): täieliku kuivamise aeg 24 tundi. Kuivamisaeg sõltub pinnast, kihi paksusest, õhutemperatuurist ja -niiskusest jne.

JÄÄTMEHOOLDUS

Ärge kallake kanalatsioon, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkäteldada või kõrvaldada vastavalt seadusele.



TEHNILISED ANDMED

Eesmärk:	sise- ja väliskasutuseks
Sideaine:	akrüüldispersioon
Lahusti:	vesi
Värv:	valge, valkjäs
Tihedus:	~1,000 g/cm ³
pH:	7,0–8,5
VOC:	<1 g/l EN ISO 11890-2
Formaldehüüdi kontsentratsioon taaras:	VdL-RL 03: 0 ppm või (0x10 ⁻⁴) %
Mittelenduvate ühendite sisaldus:	5,5–7,0 % EN ISO 3251
Vastupidavus seisvale veele (40±2 °C, 24 h):	24 tunni järel on defektide määr 0 (S0) EN ISO 2812-2; EN ISO 4628-1
Säilivusaeg:	tihedalt suletud pakendis - 2 aastat pakendile märgitud valmistamise kuupäevast
Ladustamis- ja transporditingimused:	hoidke toodet tihedalt suletuna kuivas, hästi õhutatud ruumis temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitske kahjustuste, külmumise ja otse päikesevalguse eest.
Pakend:	IGIS AG 1 l, 5 l, 10 l kanistrid

LISATEAVE

See teave põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel ning pärast toote andmelehel näidatud kuupäeva on see kinnitust leidnud. Tootjal on õigus teha muudatusi tehnilistes andmetes. Tootja ei vastuta toote ebasobivast või mittesihotstarbelisest kasutusest tingitud kahjude eest.

TOOTJA:

Füüsilisest isikust ettevõtja I. Krisciunas "IGIS", Tinklu str. 33-1, LT 35115 Panevezys, Leedu
+370 684 72323
www.igis.lt

