

IGIS F

Fasādes krāsa

- Uz ūdens bāzes
- Laba pārklāšana un izlīdzināšana
- Noturīgs pret laikapstākļu ietekmi
- Laba adhēzija pie virsmas
- Maza ūdens absorbcija
- Veido ūdens tvaiku caurlaidīgu plēvi

LIETOŠANA

Minerālo virsmu (betons, apmetums, špaktele, ķieģeļu mūra utt.) ēku fasāžu apdarei.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt stabīlai, sausai un tīrai.

Nekrāsotas virsmas: notīriet netīrumus, dubļus, taukus, sāļus. Nomazgājiet netīrās ēku fasādes ar augstspiediena ūdens strūklu vai notīriet ar smilšu strūklu. Noklājiet porainas un ļoti mitrumu absorbējošas virsmas ar IGIS AG vai Taktika P dziļas iedarbības grunti.

Ģipša javas. Jauno apmetuma virsmu nekrāsot 2-4 nedēļas. Pirms krāsošanas apmetumam jābūt pilnībā izžuvušam. Sevišķi uzsūcošas, porainas, drūpošas virsmas ir jāgruntē ar IGIS AG vai Taktika P dziļo grunti, atkarībā no virsmas uzsūkšanās īpašībām.

Ķieģeļu mūris. Notīriet mūri no sāļiem un neatstājiet uz tā plaisas. Izmantojiet fasādes krāsu uz salizturīgiem fasādes ķieģeļiem.

Iepriekš krāsotas virsmas: noņemiet veco nolobīto krāsas pārklājumu, noslaukiet drūpošo virsmu līdz stingrai pamatnei. Sēnītes un pelējuma skarto virsmu apstrādājiet ar pretpelējuma līdzekli. Ja nepieciešams, gruntējiet virsmu ar IGIS AG dziļo grunti.

PIELIETOJUMS

Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Uzklāt 1-2 kārtas, izmantojot otu, rulli vai izsmidzinātāju. Vienas partijas krāsa izmantojama vienas virsmas krāsošanai. Samaisiet tos vienā tarā, lai nodrošinātu krāsas viendabīgumu.

Krāsojiet lielus laukumus bez pārtraukuma vienā virzienā visā sienas garumā. Vienmērīgu, kvalitatīvu pārklājumu iegūsi, bagātīgi iemērcot rullīti krāsā. Krāsošanas laikā pārliecinieties, vai uz rullīša ir pietiekami daudz krāsas.

Darba instrumenti: rullis, izsmidzinātājs

Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni

Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 °C līdz +25 °C, relatīvais mitrums 35-80 %. Nedrīkst krāsot ļoti karstā, aukstā, mitrā (lietus, rasa, migla) un vējainā laikā, izvairieties no tiešiem saules stariem. Ja neievērosiet šos ieteikumus, var veidoties sliktas kvalitātes krāsas plēve.

Pārklāšanas apjoms: 4-5 m²/l, uzklāta 2 kārtas

Žūšanas laiks (23 °C, 50 % RH): putekļi neliņ pēc 1 stundas. Pārkrāsošanu var veikt tikai pēc pirmās kārtas pilnīgas nožūšanas (pēc ~2-4 stundām), atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.



TEHNISKIE DATI

Nolūks:	lietošanai ārā
Saistviela:	modificēts stirēna akrila kopolimērs
Šķīdinātājs:	ūdens
Krāsa:	balta vai tonēti ar krāsu kartēm
Blīvums:	1,38-1,41 g/cm ³ (atkarībā no krāsas bāzes)
pH:	8,0-9,0
Gaistošo organisko savienojumu (GOS):	<30 g/l EN ISO 11890-2
Negaistošo vielu tilpuma daļa:	35,0-47,0 % (atkarībā no krāsas bāzes)
Sausās plēves biezums (E):	klase E ₂ >50 un ≤100 μm EN 1062-1
Graudu lieluma klases (S):	klase S ₁ (<100 μm) EN 1062-1
Spīduma pakāpe, 85°:	≤10 (matēta) EN 1062-1
Šķīdta ūdens caurlaidība W, kg/(m ² *h ^{0.5}):	≤0,1 EN 1062-3; klase W ₃ (zema) EN 1062-1
Ūdens garaiņu pārnese līmenis S _d , m:	≥0,14 un <1,4 EN ISO 7783-2; klase V ₂ (vidējs) EN 1062-1
Izturība pret mitro tīrīšanu saskaņā ar ISO 11998 (28 apgr, 200 ciklu), μm:	≥5,0 un <20; 2. klase EN 13300+AC
Glabāšanas ilgums:	hermētiski noslēgts iesaiņojums - 2 gadi kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma
Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi:	uzglabāt produktu cieši noslēgtu sausā, labi vēdināmā vietā +5 °C līdz +30 °C temperatūrā, sargāt no bojājumiem, sala un tiešiem saules stariem.
Iesaiņojums:	0,9 l; 2,7 l; 9 l spaiņi

KOPŠANAS IETEIKUMI

Netīras krāsotās virsmas tīrīšanai var izmantot remdenu ūdeni un mīkstu mikrošķiedras drānu vai mazgāšanai paredzētu drānu. Ļoti netīras virsmas tīrīšanai var lietot arī neitrālus tīrīšanas līdzekļus (pH 6-8). Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni. Neizmantojiet tīrīšanas vielas, kas satur organiskos šķīdinātājus, kā arī abrazīvus darbarīkus, piemēram, cietu sūkli un cietsaru suku.

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Iepriekš sniegtās informācijas pamatā ir laboratorijas testi un praktiskā pieredze, un tā ir apstiprināta kopš produkta datu lapā norādītā datuma. Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumiem, kurus ir izraisījuši produkta lietošana neatbilstoši instrukcijām vai nepareizos nolūkos.

RAŽOTĀJS

Vienīgi I. Krisciunas "IGIS" īpašums, Tinklu iela 33-1, LT 35115 Panevezys, Lietuva
+370 684 72323
www.igis.lt

