

IGIS F

Fasadiniai dažai

- Vandens pagrindo
- Gerai dengiantys ir susilieiantys
- Atsparūs atmosferos poveikiui
- Tvirtai sukimbantys su paviršiumi
- Žemo vandens įgėrio
- Laidūs vandens garams

PASKIRTIS

Pastatų fasadų apdailos darbams: betoninių, tinkuotų, glaistytų, plytų mūro ir kitų paviršių iš mineralinių statybinų medžiagų dažymui.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti stabilus, sausas ir švarus.

Nedažytas paviršius: pašalinkite dulkes, purvą, riebalus, druskas. Nešvarius pastatų fasadus nuplaukite aukšto slėgio vandens srove arba smėliaraute. Porėtus ir stipriai įgeriančius paviršius gruntuokite IGIS AG giluminiu gruntu.

Tinko skiediniai. Naujo tinko paviršiaus nedažykite 2-4 sav. Stipriai įgeriančius, akytus, byrančius paviršius gruntuokite IGIS AG giluminiu gruntu, priklausomai nuo paviršiaus įgėrio.

Plytų mūras. Nuvalykite mūrą nuo druskų ir nepalikite ant jo plyšių. Dažymui tinka fasadinės plytos atsparios šalčiui.

Anksčiau dažytas paviršius: pašalinkite seną atsilupusią dažų dangą, nuvalykite birų paviršių iki tvirto pagrindo. Pelėšiais ir grybeliais paveiktą paviršių nuvalykite pelėsių valikliu. Esant poreikiui, paviršių gruntuokite IGIS AG giluminiu gruntu.

DAŽYMAS

Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Dažus denkite 1-2 sluoksniais. Vienai plokštumai dažyti naudokite vienos partijos dažus. Spalvos tolygumo užtikrinimui, sumaišykite juos vienoje taroje.

Didelius plotus dažykite be pertrūkių ta pačia kryptimi per visą sieną. Tolygi, kokybiškai susiformavusi danga gaunama gausiai volelį įmirkant dažuose. Dažymo metu venkite volelio išsausėjimo.

Darbo įrankiai: volelis, dažų purkštuvai

Įrankių valymas: vandeniu

Dažymo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei (35-80)% santykinis oro drėgnis. Nedažykite labai karštu, šaltu, drėgnu (lietus, rasa, rūkas) ir vėjuotu oru, venkite tiesioginių saulės spindulių. Nesilaikant rekomenduojamų sąlygų, gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.

Sąnaudos: 4-5 m²/l dažant du kartus. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą

Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH): dulkės nelimpa po 1 val. Pakartotinai dažyti galima tik pilnai išdžiūvus pirmam sluoksniui (po ~2-4 val.), priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio.



TECHNINĖ INFORMACIJA

| | |
|---|--|
| Paskirtis: | išorės darbams |
| Riškis: | modifikuotas stireno akrilo kopolimeras |
| Skiediklis: | vanduo |
| Spalva: | balta arba tonuojama pagal spalvynus |
| Tankis: | 1,38-1,41 g/cm ³ (priklausomai nuo bazės) |
| pH: | 8,0-9,0 |
| Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis: | <30 g/l LST EN ISO 11890-2 |
| Nelakiųjų medžiagų kiekis pagal tūrį: | 35,0-47,0 % (priklausomai nuo bazės) |
| Klasės pagal grūdėlio dydį (S): | klasė S ₁ (<100 μm) LST EN 1062-1 |
| Sausos plėvelės storis (E): | klasė E ₂ >50 ir ≤100 μm LST EN 1062-1 |
| Blizgumo laipsnis, 85°: | ≤10 (matiniai) EN 1062-1 |
| Vandens prasiskverbimo greitis (pralaidumas) W, kg/(m²*h^{0,5}): | ≤0,1 LST EN 1062-3; W ₃ klasė (žemas) LST EN 1062-1 |
| Vandens garų prasiskverbimo greitis (pralaidumas), ekvivalentinio oro sluoksnio storis S_a, m: | ≥0,14 ir <1,4 LST EN ISO 7783-2; V ₂ klasė (vidutinis) LST EN 1062-1 |
| Dangos storio sumažėjimas po 200 drėgnojo šveitimo ciklų, μm: | ≥5 ir <20 LST EN ISO 11998; 2 klasė LST EN 13300+AC |
| Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė: | 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos |
| Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos: | produktą laikykite sandariai uždarytą, sausoje gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugokite nuo pažeidimų, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių. |
| Pakuotės ir brūkšniniai kodai: | IGIS F A bazė 0,9 l kibiras, 4771341014723 2,7 l kibiras, 4771341014730 9 l kibiras, 4771341014747 IGIS F C bazė 0,9 l kibiras, 4771341014754 2,7 l kibiras, 4771341014761 9 l kibiras, 4771341014788 |

EKSPLOATACIJA

Paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima valyti po 28 dienų. Nešvarų dažytą paviršių plaukite vandens srove, nenaudokite ploviklių. Dumbliaus ir pelėsius nuvalykite pelėsių valikliu.

GAMINTOJAS

Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys
+370 684 72323
www.igis.lt



ATLIEKŲ TVARKYMAS

Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba pašalinkite pagal galiojančius šalies įstatymus.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Aukščiau pateikta informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Gamintojas pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą netinkamai arba ne pagal paskirtį.

GAMINTOJAS

Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys
+370 684 72323
www.igis.lt

