

IGIS KR

Universaalpahtel



- Veepõhine
- Valmis kasutamiseks mitmesugustes rakendustes
- Lihtne peale kanda ja siluda kuni 2 mm paksuseks kihiks
- Kiire kuivamine, moodustab tugeva pinna
- Keskkonna- ja tervisesõbralik

KASUTUSALA

Kasutusvalmis universaalne polümeerpahtel sisetöödeks. Betooni, kipsplaadi, krohvi ja teiste mineraalsete pindade tasandamiseks enne vesidispersioonvärviga värvimist ja tapeedi liimimist.

Universaalne pahtel IGIS KR sobib käsitsi pealekandmiseks, IGIS KR ROLL&SPRAY pihustamiseks või rullimiseks.

Soovitatakse nii esmaseks (krobelistel pindadel) kui ka lõppkihiks.

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Pind peab olema kuiv, mittepuudenev, kõva, ühtlane ja puhas. Suure või ebaühtlase imavusega pinnad kruntida IGIS AG-ga.

PAHTLI PEALEKANDMINE

Enne kasutamist segada hoolikalt. Teine kiht kanda peale alles pärast esimese kihi täielikku kuivamist. Enne värvimist lihvide täidetud pind ja eemaldage tolm.

Töövahendid: pahtlilabidas, rull, õhuta pihustuspüstol

Tööriistade puhastamine: veega

Kasutustingimused: +10 °C kuni +25 °C ja 35–80 % suhteline õhuniiskus

Kihi paksus: 2 mm

Katvus: 1 m²/1,6 kg 1 mm paksuse kihina

Kuivamisaeg (23 °C, 50 % suhteline niiskus): 1 mm kuivab 2–4 tunniga, täistugevuse saavutab 28 päevaga. Kuivamisaeg sõltub pinnast, kihi paksusest, õhutemperatuurist ja -niiskusest jne.

JÄÄTMEHOOLDUS

Ärge kallake kanalatsioon, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkäidelda või kõrvaldada vastavalt seadusele.



TEHNILISED ANDMED

Eesmärk: kasutamiseks siseruumides, kuivas kohas

Sideaine: akrüül-kopolümeer

Täiteaine: dolomiit

Lahusti: vesi

Värv: valge, valkjaskollane

Tihedus: 1,74–1,78 g/cm³

Osakeste suurus: <0,100 mm

pH: 8,0–9,0

Kvaliteedistandardid ja sertifikaadid: CE-märgis EN 15824, EN 13963

VOC: <1 g/l EN ISO 11890-2

Formaldehüüdi kontsentratsioon täiteaines: VdL-RL 03: 3 ppm või (2,8x10⁻⁴) %

Mittelenduvate ühendite sisaldus: 69,0–71,0 % EN ISO 3251

Reageerimine tulele: A2-s1,d0 EN 13501-1

Nakkumine: >0,3 MPa EN 1542

Pragude puudumine: pragusid pole EN 13963

Säilivusaeg: tihedalt suletud pakendis - 1 aasta pakendile märgitud valmistamise kuupäevast

Ladustamis- ja transporditingimused: hoidke toodet tihedalt suletuna kuivas, hästi õhutatud ruumis temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitske kahjustuste, külmumise ja otsese päikesevalguse eest.

Pakend: IGIS KR
1,5 kg, 5 kg, 18 kg ämbrid, 28 kg kotid
IGIS KR ROLL&SPRAY
28 kg kotid

LISATEAVE

See teave põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel ning pärast toote andmelehel näidatud kuupäeva on see kinnitust leidnud. Tootjal on õigus teha muudatusi tehnilistes andmetes. Tootja ei vastuta toote ebasobivast või mittesihotstarbelisest kasutusest tingitud kahjude eest.

TOOTJA:

Füüsilisest isikust ettevõtja I. Krisciunas "IGIS", Tinklų str. 33-1, LT 35115 Panevezys, Leedu
+370 684 72323
www.igis.lt

