

MEDIS

Koka krāsa uz ūdens bāzes

- Uz ūdens bāzes
- Izturība pret mitru beršanu 1. klase
- Aizsargājot koku no deformācijām, laikapstākļu ietekmes un UV starojuma
- Veido elastīgu un garaiņu caurlaidīgu slāni
- Laba adhēzija pie virsmas
- Laba pārklāšana un izlīdzināšana

LIETOŠANA

Jaunām un iepriekš krāsotām koka virsmām – fasādēm, koka konstrukcijām, nodalījumiem, žogiem utt.

Ideāli piemērota zāģēta un ēvelēta koka krāsošanai.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Kokam jābūt sausam, maksimālais mitruma saturs visās apstrādes stadijās: 12–18 %. Virsmai jābūt tīrai, stingrai un bez sēnītes. Sliktākā stāvoklī esošās vai izbalējušās zonas noslīpējiet ar smilšpapīru. Noņemiet veco daļēji nolibijušos krāsu. Notīriet putekļus, taukvielas un sodrējus ar sārmainu tīrīšanas līdzekli. Izmantojot vaiņspirtu, acetonu vai šķīdinātāju 646, noņemiet visas iepriekš uzklātās eļļas vai vaska kārtas, sveķus līdz tīram kokam. Rūpīgi nomazgājiet apstrādātās virsmas ar ūdeni un ļaujiet tām nožūt. Pirms krāsošanas uzklājiet kokam gruntkrāsu MEDIS GR. Noslīpējiet ar smilšpapīru iepriekš ar spīdīgu krāsu krāsotās virsmas. Izmantojiet galvanizētas naglas un skavas. Aplājiet neapstrādātās metāla daļas ar pretkorozijas metāla gruntkrāsu un krāsu.

PIELIETOJUMS

Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Uzklājiet vienmērīgu kārtu koka šķiedru virzienā. Kad pirmā kārtā ir pilnībā nožuvusi, uzklājiet otru kārtu. Samaisiet tos vienā tarā, lai nodrošinātu krāsas viendabīgumu.

Krāsojiet lielus laukumus bez pārtraukuma, kurus var veikt tikai stūros. Lai aizsargātu koka virsmu, ieteicams to krāsot ar otu.

Darba instrumenti: ota, rullis, izsmidzinātājs

Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni

Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 °C līdz +25 °C, relatīvais mitrums 35–80 %. Nedrīkst krāsot ļoti karstā, aukstā, mitrā (lietus, rasa, migla) un vēdinātā laikā, izvairieties no tiešiem saules stariem. Ja neievērosiet šos ieteikumus, var veidoties sliktas kvalitātes krāsas plēve.

Pārklāšanas apjoms: zāģēts koks: 4–5 m²/l; ēvelēts koks: 6–8 m²/l

Žūšanas laiks (23 °C, 50 % RH): putekļi neliņ pēc 1 stundas. Pārkrāsošanu var veikt tikai pēc pirmās kārtas pilnīgas nožūšanas (pēc ~2–4 stundām), atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

RAŽOTĀJS

Vienīgi I. Krisciūnas "IGIS" īpašums, Tinklu iela 33-1, LT 35115 Panevezys, Lietuva
+370 684 72323
www.igis.lt



TEHNISKIE DATI

Nolūks:	koka virsmu aizsardzībai
Saistviela:	akrila
Šķīdinātājs:	ūdens
Krāsa:	balta vai tonēti ar krāsu kartēm
Blīvums:	1,20–1,36 g/cm ³ (atkarībā no krāsas bāzes)
pH:	8,0–9,0
Gaistošo organisko savienojumu (GOS):	<26 g/l EN ISO 11890-2
Negaistošo vielu tilpuma daļa:	40,0–43,0 % (atkarībā no krāsas bāzes)
Spīduma pakāpe, 60°/85°:	<60/≥10 (puspīdīga) EN 13300+AC
Kontrastainums:	necaurredzams (pārklājuma sistēmas, kas nosedz visu substrāta krāsu un rakstu, bet var nepaslikt visu virsmas profilu) EN 927-1
Klasifikācija pēc gala lietošanas:	daļēji stabils EN 927-1
Sausa slāņa biezums:	vidēji (viena slāņa biezums 20–60 μm) EN 927-1
Iedarbības apstākļi:	vidēji klimatiskie apstākļi, daļēji nosepts un nenosepts EN 927-1
Ūdens absorbcija:	daļēji stabilām sistēmām ≤0,250 kg/m ² EN 927-5
Noturība pret stāvošu ūdeni (23±2 °C, 24 h):	pēc 24 stundām defektu līmenis 0 EN ISO 2812-2; EN ISO 4628-1;
Izturība pret mitro tīrīšanu saskaņā ar EN ISO 11998 (28 apgr, 200 ciklu), μm:	<5,0; 1. klase EN 13300+AC
Glabāšanas ilgums:	hermētiski noslēgts iesaiņojums - 2 gadi kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma
Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi:	uzglabāt produktu cieši noslēgtu sausā, labi vēdināmā vietā +5 °C līdz +30 °C temperatūrā, sargāt no bojājumiem, sala un tiešiem saules stariem.
Iesaiņojums:	0,9 l; 2,7 l; 9 l spaiņi

KOPŠANAS IETEIKUMI

Netīras krāsotās virsmas tīrīšanai var izmantot remdenu ūdeni un mīkstu mikrošķiedras drānu vai mazgāšanai paredzētu drānu. Ļoti netīras virsmas tīrīšanai var lietot arī neitrālus tīrīšanas līdzekļus (pH 6–8). Pēc tīrīšanas līdzekļa lietošanas virsma jānoskalo ar tīru ūdeni. Neizmantojiet tīrīšanas vielas, kas satur organiskos šķīdinātājus, kā arī abrazīvus darbarīkus, piemēram, cietu sūkli un cietsaru suku.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Iepriekš sniegtās informācijas pamatā ir laboratorijas testi un praktiskā pieredze, un tā ir apstiprināta kopš produkta datu lapā norādītā datuma. Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumiem, kurus ir izraisījusi produkta lietošana neatbilstoši instrukcijām vai nepareizos nolūkos.