

IGIS T

Špaktelmasa šuvēm un stūriem



- Uz ūdens bāzes
- Gatavs izmantošanai
- Viegla uzklāšana līdz 10 mm biezam slānim
- Īpaši stingrs un elastīgs
- Stingri pieķeras virsmai
- Draudzīgs videi un veselībai

LIETOŠANA

Ģipškartona plākšņu savienojumu apdarei, aizpildot betona, apmetuma un citu minerālvirsmu plaisas, kā arī stūru apdarei.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt sausai, slodzes izturīgai, stabīlai un tīrai, gruntētai ar IGIS AG. Rūpīgi nogruntējiet plaisas.

ĢIPŠKARTONA PLĀKŠŅU SAVIENOJUMU APDARE

Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Aizpildiet ģipškartona plāksnes šuvi ar IGIS T, ja tas ir HRAK tipa vai dziļais savienojums, ļaujiet tam nožūt. Uzklājiet otro kārtu par 4-5 cm platāku nekā iepriekšējo. Neuzklājiet uz virsmas pārāk lielu liekas špaktelmasas daudzumu. Kad špakteles kārtas ir pilnībā izžuvušas, uzklājiet pilnu izvēlētās IGIS špakteles kārtu.

Darba instrumenti: lāpstīņa

Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni

Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 °C līdz +25 °C, relatīvais mitrums 35-80 %

Pārklājuma biezums: 10 mm

Pārklāšanas apjoms: ~0,3 kg/m

Žūšanas laiks (23 °C, 50 % RH): 1 mm izžūst pēc 3-4 stundām un iegūst pilnu stiprību 28 dienu laikā. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.



TEHNISKIE DATI

Nolūks:	lietošanai iekštelpās, sausā vietā
Saistviela:	akrila kopolimērs
Pildviela:	kvarca smiltis, speciāla 3 komponentu pildviela
Šķīdinātājs:	ūdens
Krāsa:	pelēka
Blīvums:	1,77-1,79 g/cm ³
Daļiņu izmēri:	<0,100 mm
pH:	8,0-9,0
Kvalitātes standarti un sertifikāti:	CE marķējums EN 13963
GOS (VOC) un SVOC:	<9,0 g/l un <4,0 g/l EN ISO 11890-2
Formaldehīda koncentrācija pildvielā:	VdL-RL 03: 2 ppm vai (1,6x10 ⁻⁴) %
Negaistošs vielas saturs:	81,0-82,0 % EN ISO 3251
Degamība:	C-s2,d0 EN 13501-1
Graujoša slodze, pie kādas rodas pirmā plaisa vidējais lielums:	79,1 N
Nepastāvošas plaisas:	hermētiski noslēgts iesaiņojums – 1 gadu kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma
Glabāšanas ilgums:	1,5 kg, 5 kg, 18 kg spaiņi

PAPILDU INFORMĀCIJA

Iepriekš sniegtās informācijas pamatā ir laboratorijas testi un praktiskā pieredze, un tā ir apstiprināta kopš produkta datu lapā norādītā datuma. Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumiem, kurus ir izraisījuši produkta lietošana neatbilstoši instrukcijām vai nepareizos nolūkos.

RAŽOTĀJS

Vienīgi I. Krisciunas "IGIS" ģipškartona, Tinklu iela 33-1, LT 35115 Panevezys, Lietuva
+370 684 72323
www.igis.lt

