

TOOTE ANDMELEHT

IGIS T

Pahtel vuukidele ja nurkadele



- Veepõhine
- Valmis kasutamiseks
- Lihtne peale kanda kuni 10 mm paksuseks kihiks
- Äärmiselt tugev ja elastne
- Nakkub tugevalt pinnaga
- Keskkonna- ja tervisesõbralik

KASUTUSALA

Kipsplaadi vuukide viimistlemiseks, pragude täitmiseks betoon-krohvitud ja teistel mineraalpindadel, samuti nurkade töötlemiseks.

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Pind peab olema kuiv, mittepuudenev, kõva ja puhas. Kruvitud pind kruvitud IGIS AG.

KIPSPLAADI VUUKIDE VIIMISTLEMINE

Enne kasutamist segada hoolikalt. Täita kipsplaatide vuugid pahtliga IGIS T. Pärast HRAC-tüüpi või sügavate lõigatud vuukide täitmist lasta esmasel pahtlikihil kuivada. Teine kiht kanda peale nii, et see oleks esimesest 4-5 cm laiem. Mitte kanda peale liiga palju pahtlit, kujundada kiht, mis on ühetasase pinnaga, millele pahtel kanda. Lasta pahtlikihtidel hästi kuivada, seejärel teha lasupahteldus valitud IGIS pahtliga.

Töövahendid: pahtlilabidas

Tööriistade puhastamine: veega

Kasutustingimused: +10 °C kuni +25 °C ja 35-80 % suhteline õhuniiskus

Kihi paksus: 10 mm

Katvus: ~0,3 kg/m

Kuivamisaeg (23 °C, 50 % suhteline niiskus): 1 mm kuivab 3-4 tunniga, täistugevuse saavutab 28 päevaga. Kuivamisaeg sõltub pinnast, kihi paksusest, õhutemperatuurist ja -niiskusest jne.

JÄÄTMEHOOLDUS

Ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkädelda või kõrvaldada vastavalt seadusele.



TEHNILISED ANDMED

Eesmärk: kasutamiseks siseruumides, kuivas kohas

Sideaine: akrüül-kopolümeer

Täiteaine: kvartslüü, spetsiaalne 3-komponendiline täidis

Lahusti: vesi

Värv: hall

Tihedus: 1,77-1,79 g/cm³

Osakeste suurus: <0,100 mm

pH: 8,0-9,0

Kvaliteedistandardid ja sertifikaadid: CE-märgis EN 13963

VOC ja SVOC: <9,0 g/l ja <4,0 g/l EN ISO 11890-2

Formaldehüüdi kontsentratsioon täiteaines: VdL-RL 03: 2 ppm või (1,6x10⁻⁴) %

Mittelenduvate ühendite sisaldus: 81,0-82,0 % EN ISO 3251

Reageerimine tulele: C-s2,d0 EN 13501-1

Koormuse väärtus, mille juures ilmub esimene pragu: 79,1 N

Säilivusaeg: tihedalt suletud pakendis - 1 aasta pakendile märgitud valmistamise kuupäevast

Pakend: 1,5 kg, 5 kg, 18 kg ämbrid

LISATEAVE

See teave põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel ning pärast toote andmelehel näidatud kuupäeva on see kinnitust leidnud. Tootjal on õigus teha muudatusi tehnilistes andmetes. Tootja ei vastuta toote ebasobivast või mittesihotstarbelisest kasutusest tingitud kahjude eest.

TOOTJA:

Füüsilisest isikust ettevõtja I. Krisciunas "IGIS", Tinklu str. 33-1, LT 35115 Panevezys, Leedu
+370 684 72323
www.igis.lt

