

IGIS TEX

Grunts pirms dekoratīvā apmetuma, struktūrkrāsas un šķidro tapešu uzklāšanas

- Uzlabo adhēziju
- Izlīdzina virsmas absorbcijas spēju
- Viegli uzklājama
- Ātri žūst
- Ūdens tvaiku caurlaidīga
- Apkārtējai videi un veselībai draudzīga

LIETOŠANA

Akrila kopolimēra grunts iekšdarbiem.

Izlīdzina virsmas absorbciju un nokrāsu, paredzēta, lai uzlabotu dekoratīvā apmetuma, struktūrkrāsas, šķidro tapešu pielipšanu pie betona vai apmestām virsmām.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt sausai, slodzes izturīgai, stabilai un tīrai. No jauna uzklātu betona kārtu drīkst gruntēt ne agrāk kā pēc 14 dienām, un tai jābūt pilnībā stingrai.

GRUNTĒŠANA

Pirms lietošanas un lietošanas laikā kārtīgi samaisīt. Uzklājiet vienu grunts kārtu.

Darba instrumenti: ota, rullis, izsmidzinātājs

Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni

Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 °C līdz +25 °C, relatīvais mitrums 35–80 %. Gruntēšanas laikā izvairieties no caurvēja un tiešiem saules stariem. Ja neievērosiet šos ieteikumus, var veidoties sliktas kvalitātes gruntēšanas plēve.

Pārklāšanas apjoms: 4–5 m²/l

Žūšanas laiks (23 °C, 65 % RH): žūšanas laiks: 2–2,5 stundas. Pilnīgas nožūšanas laiks: 24 stundas. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.



TEHNISKIE DATI

Nolūks:	iekšdarbiem
Saistviela:	akrila kopolimērs
Šķīdinātājs:	ūdens
Krāsa:	balta vai tonēti ar krāsu kartēm
Blīvums:	1,62–1,65 g/cm ³
pH:	8,0–9,0
Gaistošo organisko savienojumu (GOS):	<2 g/l EN ISO 11890-2
Formaldehīda koncentrācija tarā:	VdL-RL 03: 6 ppm vai (6x10 ⁻⁴)%
Klasifikācija pēc graudu maksimālā lieluma, μm:	raupjš (līdz 1500 μm) EN 13300+AC
Negaistošo vielu tilpuma daļa:	~50,0 %
Noturība pret stāvošu ūdeni (23±2 °C, 24 h):	pēc 24 stundām defektu līmenis 0 (S0) EN ISO 2812-2; EN ISO 4628-1;
Glabāšanas ilgums:	hermētiski noslēgts iesaiņojums - 2 gadi kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma
Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi:	uzglabāt produktu cieši noslēgtu sausā, labi vēdināmā vietā +5 °C līdz +30 °C temperatūrā, sargāt no bojājumiem, sala un tiešiem saules stariem.
Iesaiņojums:	1 l; 3 l; 10 l spaiņi

PAPILDU INFORMĀCIJA

Iepriekš sniegtās informācijas pamatā ir laboratorijas testi un praktiskā pieredze, un tā ir apstiprināta kopš produkta datu lapā norādītā datuma. Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumiem, kurus ir izraisījuši produkta lietošana neatbilstoši instrukcijām vai nepareizos nolūkos.

RAŽOTĀJS

Vienīgi I. Krisciunas "IGIS" īpašums, Tinklu iela 33-1, LT 35115 Panevezys, Lietuva
+370 684 72323
www.igis.lt

