

MEDIS GR

Koka gruntskrāsa ar dziļu aizsardzību

- Uz ūdens bāzes
- Dziļa iespiešanās
- Samazina bāzes absorbciju
- Nodrošina labu virsmas adhēziju
- Vājš smaržu

LIETOŠANA

Koka gruntskrāsa uz ūdens bāzes ar dziļu aizsardzību.

Zāgēta un ēvelēta koka gruntēšanai pirms apstrādes ar koka apdares pārklājumiem uz ūdens bāzes. Jaunām un tīrām āra virsmām no koka – fasādēm, nojumēm, terasēm, durvīm, logiem, grīdām, žogiem utt. Nav piemērotas sēnišu un graužēju bojātam kokam.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Kokam jābūt sausam, maksimālais mitruma saturs visās apstrādes stadijās: 12–18 %. Virsmai jābūt tīrai, stingrai un bez sēnītes. Sliktākā stāvoklī esošās vai izbalējušās zonas noslīpējiet ar smilšpapīru. Noņemiet veco daļēji nolobījušos krāsu. Notīriet putekļus, taukvielas un sodrējus ar sārmainu tīrīšanas līdzekli. Izmantojot vaiņspirtu, acetonu vai šķīdinātāju 646, noņemiet visas iepriekš uzklātās eļļas vai vaska kārtas, sveķus līdz tīram kokam.

GRUNTĒŠANA

Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Uzklājiet vienmērīgu kārtu koka šķiedru virzienā. Īpaši rūpīgi apstrādājiet zāgējuma vietas, dēļu vai balķu malas, dēļu savienojumu vietas. Pirms gala apdares kārtas uzklāšanas pagaidiet vismaz 24 stundas, līdz gruntskrāsa pilnībā nožūst.

Darba instrumenti: ota, rullis, izsmidzinātājs

Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni

Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 °C līdz +25 °C, relatīvais mitrums 35–80 %. Negruntēt ļoti karstā, aukstā, mitrā (lietus, rasa, migla) un vējainā laikā, izvairieties no tiešiem saules stariem.

Pārklāšanas apjoms: zāgēts koks: 4–7 m²/l; ēvelēts koks: 6–10 m²/l, uzklāts 1 slānī

Žūšanas laiks (23 °C, 50 % RH): virsmas nožūšanas laiks – 1 stunda. Pilnīgas nožūšanas laiks: 24 stundas. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.



TEHNISKIE DATI

Nolūks:	lietošanai ārā
Saistviela:	akrila dispersija
Šķīdinātājs:	ūdens
Krāsa:	balta, bālgans
Blīvums:	~1,000 g/cm ³
pH:	7,5-8,5
Gaistošo organisko savienojumu (GOS):	<40 g/l EN ISO 11890-2
Negaistošs vielas saturs:	12,0-13,0 % EN ISO 3251
Noturība pret stāvošu ūdeni (23±2 °C, 24h):	pēc 24 stundām defektu līmenis 0 (S0) EN ISO 2812-2; EN ISO 4628-1;
Glabāšanas ilgums:	hermētiski noslēgts iesaiņojums - 2 gadi kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma
Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi:	uzglabāt produktu cieši noslēgtu sausā, labi vēdināmā vietā +5 °C līdz +30 °C temperatūrā, sargāt no bojājumiem, sala un tiešiem saules stariem.
Iesaiņojums:	1 l; 5 l; 10 l spaiņi

PAPILDU INFORMĀCIJA

Iepriekš sniegtās informācijas pamatā ir laboratorijas testi un praktiskā pieredze, un tā ir apstiprināta kopš produkta datu lapā norādītā datuma. Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumiem, kurus ir izraisījusi produkta lietošana neatbilstoši instrukcijām vai nepareizos nolūkos.

RAŽOTĀJS

Vienīgi I. Krisciunas "IGIS" īpašums, Tinklu iela 33-1, LT 35115 Panevezys, Lietuva
+370 684 72323
www.igis.lt

