

IGIS AG

Giluminis gruntas prieš
glaistymą ir tapetavimą

- Vandens pagrindo
- Labai giliai įsiskverbiantis
- Sutvirtinantis paviršių
- Laidus vandens garams
- Saugus aplinkai ir žmogui

PASKIRTIS

Vandeninis akrilinis giliai įsigeriantis gruntas vidaus ir lauko darbams.

Suvienodina aktyvų ir drėgmę sugeriančių mineralinių paviršių (pvz. betono, tinko, gipso kartono plokščių ir kt.) vandens įgėrį ir sutvirtina pagrindą prieš glaistymą, tapetavimą.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Gruntuojamas paviršius turi būti sausas, tvirtas ir švarus, ant jo neturi būti druskų, riebalų, tepalų, vaško, aliejinių dažų, pelėsių, samanų ir kitų nešvarumų. Nešvarius pastatų fasadus nuplaukite aukšto slėgio vandens srove.

GRUNTAVIMAS

Gruntuokite nepalikdami nenuteptų plotų, venkite nutekėjimo.

Darbo įrankiai: volelis, teptukas, beoris purkštuvus

Įrankių valymas: vandeniui

Dažymo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C aplinkos temperatūra bei (35-80) % santykinis oro drėgnis

Sąnaudos: 5-20 m²/l

Džiūvimo trukmė (20°C, 65% RH): 1 val. Visiškai gruntas išdžiūsta po 24 val. Džiūvimo trukmė kinta priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnumo

UTILIZAVIMAS

Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.



TECHNINĖ INFORMACIJA

Paskirtis:	vidaus ir išorės darbams
Rišiklis:	akrilo dispersija
Skiediklis:	vanduo
Spalva:	balta, balkšva
Tankis (20°C):	~ 1,000 g/cm ³
pH (20°C):	7,0 - 8,5
Lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ (VOC):	< 1 g/l LST EN ISO 11890-2
Formaldehido koncentracija taroje:	VdL-RL 03: 0 ppm arba (0x10 ⁻⁴) %
Nelakiųjų medžiagų kiekis:	(5,5-7,0) % LST EN ISO 3251
Atsparumas statiniam vandens poveikiui (23±2) °C, h:	po 24 val. pakitimų nėra LST EN ISO 2812-2, defektų įvertis 0 (S0) LST EN ISO 4628-1;
Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė:	24 mėnesiai nuo pagaminimo datos
Pakuotės ir barkodai:	1 l bakelis, 4771341006506 5 l bakelis, 4771341006537 10 l bakelis, 4771341006544

PAPILDOMA INFORMACIJA

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Gamintojas pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

GAMINTOJAS

Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys
+370 684 72323
www.igis.lt

