

# MEDIS GR

## Giluminis apsauginis medienos gruntas

- Vandens pagrindo
- Giliai įsigeriantis
- Mažinantis pagrindo įgėrį
- Užtikrinantis gerą paviršiaus sukibimą
- Silpno kvapo

### PASKIRTIS

Vandeninis giluminis apsauginis gruntas medienai.

Pjautinei ir obliuotai medienai gruntuoti prieš apdorojant ją vandeninėmis medienos apdailos priemonėmis. Naujiems ir iki grynios medienos nuvalytiems mediniams paviršiams lauke – fasadams, pertvaroms, terasoms, durims, langams, grindims, tvoroms ir kt. Netinka grybelių ir kenkėjų pažeistai medienai.

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip (12-18)% drėgnio. Paviršius turi būti švarus, tvirtas ir nepažeistas grybelių. Suirusias arba papilkėjusias medienos dalis nušlifaukite. Visiškai pašalinkite silpnai sukibusią senų dažų dangą. Dulkes, riebalus ir suodžius valykite šarminiu valikliu. Buvusią aliejaus ar vaško dangą, sakus būtina mechaniškai nuvalyti iki švarios medienos vaitspiritu, acetonu arba skiedikliu 646. Nuvalytą paviršių nuplaukite vandeniu ir leiskite išdžiūti.

### GRUNTAVIMAS

Prieš naudojimą gruntą išmaišykite. Denkite tolygiu sluoksniu išilgai medienos plaušų. Nedirbkite labai karštu ir vėjuotu oru, venkite tiesioginių saulės spindulių. Būtina gruntuoti pjovimo vietas, lentų, rastų galus, plokščių sujungimus. Prieš dengiant apdailos sluoksnį palaukite, kol paviršius išdžius, mažiausiai 24 valandas.

<b>Darbo įrankiai:</b>	volelis, teptukas, beoris purkštuvus
<b>Įrankių valymas:</b>	vandeniu
<b>Dažymo sąlygos:</b>	ne žemesnė kaip +10 °C aplinkos temperatūra bei (35-80) % santykinis oro drėgnis
<b>Sąnaudos:</b>	pjautinė mediena: 4-7 m <sup>2</sup> /l; obliuota mediena: 6-10 m <sup>2</sup> /l dengiant vienu sluoksniu
<b>Džiūvimo trukmė (20°C, 65% RH):</b>	1 val. Visiškai išdžiūsta po 24 val. Džiūvimo trukmė kinta priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnumo

### UTILIZAVIMAS

Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.



### TECHNINĖ INFORMACIJA

<b>Paskirtis:</b>	išorės darbams
<b>Rišiklis:</b>	akriline dispersija
<b>Skiediklis:</b>	vanduo
<b>Spalva:</b>	balkšva, balta
<b>Tankis (20°C):</b>	~ 1,000 g/cm <sup>3</sup>
<b>pH (20°C):</b>	8,0 - 9,0
<b>Lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ (VOC):</b>	< 40 g/l LST EN ISO 11890-2
<b>Nelakiųjų medžiagų kiekis:</b>	(12,0-13,0) % LST EN ISO 3251
<b>Atsparumas statiniam vandens poveikiui (23±2) °C, h:</b>	po 24 val. pakitimų nėra LST EN ISO 2812-2, defektų įvertis 0 (S0) LST EN ISO 4628-1;
<b>Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė:</b>	24 mėnesiai nuo pagaminimo datos
<b>Pakuotės ir barkodai:</b>	1 l bakelis, 4771341009934 5 l bakelis, 4771341009910 10 l bakelis, 4771341009903

### PAPILDOMA INFORMACIJA

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Gamintojas pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

### GAMINTOJAS

Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys  
+370 684 72323  
www.igis.lt

