

IGIS TEX

Gruntas prieš dekoratyvinį tinką

- Pagerinantis sukibimą
- Suvienodinantis paviršiaus įgėrį
- Lengvai užnešamas
- Užtikrinantis tolygų džiuvimą
- Laidus vandens garams
- Saugus aplinkai ir žmogui

PASKIRTIS

Akrilinis kopolimerinis gruntas vidaus darbams.

Pagerina dekoratyvinio tinko, struktūrinių dažų, skystų tapetų, glaisto sukibimą su betono, tinko paviršiais.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus ir švarus. Naujai užneštą betono sluoksnį gruntuokite ne anksčiau kaip po 14 dienų, jis turi būti gerai sukietėjęs.

GRUNTAVIMAS

Prieš naudojimą ir naudojimo metu gruntą gerai išmaišykite. Užneškite vieną grunto sluoksnį.

Darbo įrankiai: volelis, teptukas, beoris purkštuvai

Įrankių valymas: vandeniui

Dažymo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C aplinkos temperatūra bei (35–80) % santykinis oro drėgnis

Sąnaudos: 4–5 m²/l

Džiūvimo trukmė (20°C, 65% RH): 2–2,5 val. Džiūvimo trukmė kinta priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnumo

UTILIZAVIMAS

Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.



TECHNINĖ INFORMACIJA

Paskirtis:	vidaus darbams
Rišiklis:	akrilo kopolimero dispersija
Skiediklis:	vanduo
Spalva:	balta arba tonuota
Tankis (20°C):	(1,62 - 1,65) g/cm ³
pH (20°C):	8,0 - 9,0
Lakiųjų organinių junginių kiekis LOJ (VOC):	< 2 g/l LST EN ISO 11890-2
Formaldehido koncentracija taroje:	VdL-RL 03: 6 ppm arba (6x10 ⁻⁴) %
Klasifikavimas pagal didžiausio grūdėlio dydį, μm	Stambus (iki 1500 μm) LST EN 13300
Sausas likutis pagal tūrį:	~ 50,0 %
Atsparumas statiniam vandens poveikiui (23±2) °C, h:	po 24 val. pakitimų nėra LST EN ISO 2812-2, defektų įvertis 0 (S0) LST EN ISO 4628-1;
Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė:	24 mėnesiai nuo pagaminimo datos
Pakuotės ir barkodai:	1 l kibiras, 4771341013290 3 l kibiras, 4771341014686 10 l kibiras, 4771341013313

PAPILDOMA INFORMACIJA

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Gamintojas pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

GAMINTOJAS

Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys
+370 684 72323
www.igis.lt

