

IGIS F

Fasādes krāsa

- Uz ūdens bāzes
- Laba pārklāšana un izlīdzināšana
- Noturīgs pret laikapstākļu ietekmi
- Laba adhēzija pie virsmas
- Maza ūdens absorbcija
- Veido ūdens tvaiku caurlaidīgu plēvi
- Apkārtējai videi un veselībai draudzīga

LIETOŠANA

Akrila kopolimēra krāsa āra darbiem uz ūdens bāzes

Minerālo virsmu (betons, apmetums, špaktele, ķieģeļu mūra utt.) ēku fasāžu apdarei.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt sausai, slodzes izturīgai, stabilai, gludai un tīrai. Sēnītes un pelējuma skarto virsmu apstrādājiet ar pretpelējuma līdzekli. Nokļājiet porainas un ļoti mitrumu absorbējošas virsmas ar IGIS AG dzīļas iedarbības grunti.

PIELIETOJUMS

Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Uzklāt 1–2 kārtas, izmantojot otu, rulli vai izsmidzinātāju. Vienas partijas krāsa izmantojama vienas virsmas krāsošanai.

Darba instrumenti: ota, rullis, izsmidzinātājs

Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni

Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 °C līdz +25 °C, relatīvais mitrums 35–80 %

Pārklāšanas apjoms: 4–6 m²/1l, uzklāta 2 kārtas

Žūšanas laiks (23°C, 50% RH): putekļi nelīp pēc 1 stundas, var pārkrāsot pēc 2 stundām. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

UTILIZĀCIJA

Neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.



TEHNISKIE DATI

Nolūks:	lietošanai ārā
Saistviela:	modificēts stirēna akrila kopolimērs
Šķīdinātājs:	ūdens
Krāsa:	balta vai krāsains
Blīvums (20°C):	(1,38–1,41) g/cm ³ (atkarībā no krāsas bāzes)
pH (20°C):	8,0 - 9,0
GOS (VOC):	< 30 g/l EN ISO 11890-2
Negaistošo vielu tilpuma daļa:	(35,0–47,0) % (atkarībā no krāsas bāzes)
Graudu lieluma klases (S):	klase S ₁ (< 100 μm) EN 1062-1
Spīduma pakāpe, 85°:	≤ 10 (matēta) EN 1062-1
Šķīdta ūdens caurlaidība W, kg/(m²*h^{0,5}):	≤ 0,1 EN 1062-3; klase W ₃ (zema) EN 1062-1
Ūdens garaiņu pārnese līmenis S_d, m:	≥ 0,14 un < 1,4 EN ISO 7783-2; V ₂ 4. klase (vidējs) EN 1062-1
Izturība pret mitro tīrīšanu saskaņā ar ISO 11998 (28 apgr, 200 ciklu), μm:	≥ 5,0 un < 20; 2. klase EN 13300+AC
Glabāšanas ilgums:	hermētiski noslēgts iesaiņojums - 2 gadi kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma
Iesaiņojums:	1l; 3l; 10l spaiņi

PAPILDU INFORMĀCIJA

Iepriekš sniegtās informācijas pamatā ir laboratorijas testi un praktiskā pieredze, un tā ir apstiprināta kopš produkta datu lapā norādītā datuma. Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumiem, kurus ir izraisījuši produkta lietošana neatbilstoši instrukcijām vai nepareizos nolūkos.

RAŽOTĀJS

Vienīgi l. Krisciunas "IGIS"pašums, Tinklu iela 33-1, LT 35115 Panevezys, Lietuva
+370 684 72323
www.igis.lt

