

# MEDIS GR

## Koka gruntskrāsa ar dziļu aizsardzību

- Uz ūdens bāzes
- Dziļa iespiešanās
- Samazina bāzes absorbciju
- Nodrošina labu virsmas adhēziju
- Vājš smaržu

### LIETOŠANA

Koka gruntskrāsa uz ūdens bāzes ar dziļu aizsardzību.

Zāģēta un ēvelēta koka gruntēšanai pirms apstrādes ar koka apdares pārklājumiem uz ūdens bāzes. Jaunām un tīrām āra virsmām no koka – fasādēm, nojumēm, terasēm, durvīm, logiem, grīdām, žogiem utt. Nav piemērotas sēnišu un graužēju bojātam kokam.

### VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Kokam jābūt sausam, maksimālais mitruma saturs visās apstrādes stadijās: 12–18%. Virsmai jābūt tīrai, stingrai un bez sēnītes. Sliktākā stāvoklī esošās vai izbalējušās zonas noslīpējiet ar smilšpapīru. Noņemiet veco daļēji nolobījušos krāsu. Notīriet putekļus, taukvielas un sodrējus ar sārmainu tīrīšanas līdzekli. Izmantojot vaiņspirtu, acetonu vai šķīdinātāju 646, noņemiet visas iepriekš uzklātās eļļas vai vaska kārtas, sveķus līdz tīram kokam.

### GRUNTĒŠANA

Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Uzklājiet vienmērīgu kārtu koka šķiedru virzienā. Neveiciet darbus ļoti karstā un vējinātā, kā arī ļoti saulainā laikā. Īpaši rūpīgi apstrādājiet zāģējuma vietas, dēļu vai balķu malas, dēļu savienojumu vietas. Pirms gala apdares kārtas uzklāšanas pagaidiet vismaz 24 stundas, līdz gruntskrāsa pilnībā nožūst. Izmantot tikai ārpus telpām vai labi ventilētā vietā.

**Darba instrumenti:** ota, rullis, izsmidzinātājs

**Instrumenta tīrīšana:** ar ūdeni

**Uzklāšanas apstākļi:** temperatūra no +10 °C līdz +25 °C, relatīvais mitrums 35–80 %

**Pārklāšanas apjoms:** zāģēts koks: 4–7 m<sup>2</sup>/l; ēvelēts koks: 6–10 m<sup>2</sup>/l, uzklāts 1 slānī

**Žūšanas laiks (23°C, 50% RH):** virsmas nožūšanas laiks – 1 stunda 20 °C apkārtējās vides temperatūrā. Pilnīgas nožūšanas laiks: 24 stundas.

### UTILIZĀCIJA

Neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.



### TEHNISKIE DATI

<b>Nolūks:</b>	lietošanai ārā
<b>Saistviela:</b>	akrila dispersija
<b>Šķīdinātājs:</b>	ūdens
<b>Krāsa:</b>	balta, bālgans
<b>Blīvums (20°C):</b>	~1,000 g/cm <sup>3</sup>
<b>pH (20°C):</b>	8,0 - 9,0
<b>GOS (VOC):</b>	< 40 g/l EN ISO 11890-2
<b>Negaistošs vielas saturs:</b>	(12,0-13,0) % EN ISO 3251
<b>Noturība pret stāvošu ūdeni (23±2 °C, 24h):</b>	pēc 24 stundām defektu līmenis 0 EN ISO 2812-2; EN ISO 4628-1;
<b>Glabāšanas ilgums:</b>	hermētiski noslēgts iesaiņojums - 1 gadi kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma
<b>Iesaiņojums:</b>	1 l; 5 l; 10 l spaiņi

### PAPILDU INFORMĀCIJA

Iepriekš sniegtās informācijas pamatā ir laboratorijas testi un praktiskā pieredze, un tā ir apstiprināta kopš produkta datu lapā norādītā datuma. Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumiem, kurus ir izraisījuši produkta lietošana neatbilstoši instrukcijām vai nepareizos nolūkos.

### RAŽOTĀJS

Vienīgi I. Krisciunas "IGIS" ģipašums, Tinklu iela 33-1, LT 35115 Panevezys, Lietuva  
+370 684 72323  
www.igis.lt

