

TOOTE ANDMELEHT

Makrosfera

Kerge jämedateraline pahtel



- Täidab ideaalselt suuremad ebatasasused
- Tasandab karedad pinnad
- Veepõhine
- Valmis kasutamiseks mitmesugustes rakendustes
- Lihtne peale kanda ja siluda kuni 5 mm paksuseks kihiks
- Suurepärane auru läbilaskvus, kiire kuivamine, ei pragune, elastne
- Väike veeimavus tagab väiksema värvikulu
- Lihtne lihvida, vähem tolmu
- Kerge, mugav kasutada ja transportida
- Keskkonna- ja tervisesõbralik

KASUTUSALA

Kasutusvalmis kerge jämedateraline polümeerpahtel sisetöödeks.

Kerge jämedateraline pahtel **MAKROSFERA** sobib käsitsi pealekandmiseks, **MAKROSFERA S** pihustamiseks või rullimiseks.

Esmaseks tasandavaks kihiks jämedalt krohvitud ning teistele mineraalsetele pindadele.

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Pind peab olema kuiv, mittepuudenev, kõva, ühtlane ja puhas. Suure või ebaühtlase imavusega pinnad (poorbetoon, kipsplaat) kruntida IGIS AG-ga

PAHTLI PEALEKANDMINE

Enne kasutamist segada hoolikalt. Teine kiht kanda peale alles pärast esimese kihi täielikku kuivamist.

Töövahendid: pahtlilabidas, rull, õhuta pihustuspüstol

Tööriistade puhastamine: veega

Kasutustingimused: +10 °C kuni +25 °C ja 35–80 % suhteline õhuniiskuse

Kihi paksus: 5 mm

Katvus: 1 m²/11 mm paksuse kihina

Kuivamisaeg (23 °C, 50 % suhteline niiskus): 1 mm kuivab 3–4 tunniga, täistugevuse saavutab 28 päevaga. Kuivamisaeg sõltub pinnast, kihi paksusest, õhutemperatuurist ja -niiskusest jne.

JÄÄTMEHOOLDUS

Ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkädeldada või kõrvaldada vastavalt seadusele.



TEHNILISED ANDMED

Eesmärk:	kasutamiseks siseruumides, kuivas kohas
Sideaine:	akrüül-kopolümeer
Täiteaine:	dolomiit, perliit
Lahusti:	vesi
Värv:	valge, valkjaskollane
Tihedus:	~1,0 g/cm ³ EN ISO 2811-1
Osakeste suurus:	<0,200 mm
pH:	8,0–9,0
Kvaliteedistandardid ja sertifikaadid:	CE-märgis EN 15824, EN 13963
VOC ja SVOC:	<0,5 g/l ja <0,5 g/l EN ISO 11890-2
Formaldehüüdi kontsentratsioon täiteaines:	VdL-RL 03: 3 ppm või (3x10 ⁻⁴) %
Mittelenduvate ühendite sisaldus:	48,0–50,0 % EN ISO 3251
Reageerimine tulele:	A2-s1,d0 EN 13501-1
Nakkumine:	MPa ≥0,3 EN 1542
Pragude puudumine:	pragusid pole EN 13963
Säilivusaeg:	tihedalt suletud pakendis - 1 aasta pakendile märgitud valmistamise kuupäevast
Pakend ja triipkoodid:	MAKROSFERA 1 l, 3 l, 10 l, 17 l ämbrid, 17 l kotid MAKROSFERA S: 17 l ämbrid, 17 l kotid

LISATEAVE

See teave põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel ning pärast toote andmelehel näidatud kuupäeva on see kinnitust leidnud. Tootjal on õigus teha muudatusi tehnilistes andmetes. Tootja ei vastuta toote ebasobivast või mittesihotstarbelisest kasutusest tingitud kahjude eest.

TOOTJA

Füüsilisest isikust ettevõtja I. Krisciunas "IGIS", Tinklu t. 33-1, LT 35115 Panevezys, Leedu
+370 684 72323
www.igis.lt

