

Taktika G

Lengvasis universalus glaistas



- Vienas produktas praktiškai visiems apdailos darbams
- Iki 3 kartų spartesnis darbo procesas
- Vandens pagrindo
- Paruoštas naudoti įvairiais užnešimo būdais
- Lengvai išlyginamas iki 2 mm storio sluoksniu
- Puikiai praleidžia garus, netrūkinėja, elastingas
- Greičiau džiūna, džiūdama bąla
- Įgeria mažai vandens, todėl mažina dažų sąnaudas
- Mažiau dulka
- Mažai sveria, todėl patogų dirbti ir transportuoti
- Saugus aplinkai ir žmogui

PASKIRTIS

Paruoštas naudoti lengvasis universalus polimerinis glaistas vidaus darbams. Betono, gipso kartono plokščių, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių išlyginimui prieš dažymą vandeniniais dispersiniais dažais bei tapetavimą. Glaistas **TAKTIKA G** pritaikytas glaistyti glaistykle, o **TAKTIKA GM** - purškimui arba volavimui.

Puikiai tinka darbui su apdailos kampais, AK tipo gipso kartono siūlėms. Rekomenduojamas tiek pirminio (ant grubių paviršių), tiek baigiamojo glaistymo darbams.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovą, stabilus ir švarus. Stipriai ar netolygiai įgeriančius pagrindus gruntuokite giluminiu gruntu IGIS AG.

GLAISTYMAS

Prieš naudojimą glaistą gerai išmaišykite. AK tipo gipso kartono plokščių siūles užpildykite glaistu, nedelsiant įplūdkykite armavimo juostą ir palikite džiūti. Kitų tipų gipso kartono plokščių siūles užglaistykite armuojančiu siūlių glaistu IGIS T. Visiškai išdžiūvus siūlėms atlikite istisinį glaistymą, o antrą kartą glaistykite tik visiškai išdžiūvus pirmam sluoksniui. Prieš dažymą glaisto negruntuokite, tik nuvalykite dulkes.

Darbo įrankiai:	glaistyklė, purkštuvai, volelis
Įrankių valymas:	vandeniui
Glaistymo sąlygos:	ne žemesnė kaip +10 °C aplinkos temperatūra bei 35-80% santykinis oro drėgnis
Maksimalus vieno sluoksnio storis:	2 mm
Sąnaudos:	~1 l/m ² 1 mm storio sluoksniui. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą
Džiūvimo trukmė (23°C, 50% RH):	galima šlifuoti po 2-4 val., pilną tvirtumą įgauna per 28 paras. Džiūvimo trukmė kinta priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnumo

GAMINTOJAS

Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys
+370 684 72323
www.igis.lt



TECHNINĖ INFORMACIJA

Paskirtis:	vidaus darbams, sausoms patalpoms
Riškis:	akrilo kopolimeras
Užpildas:	dolomitas, perlitas, mikrosferos
Skiediklis:	vanduo
Spalva:	pilka (džiūstant šviesėja)
Tankis (20°C):	1,12-1,25 g/cm ³ LST EN ISO 2811-1
Dalelių dydis:	≤0,15 mm, max. 0,2 mm
pH (20°C):	8,0 - 9,0
Kokybės standartai ir sertifikatai:	CE ženklavimas LST EN 15824, LST EN 13963
Lakųjų organinių junginių kiekis LOJ (VOC):	<1 g/l LST EN ISO 11890-2
Formaldehido koncentracija taroje:	VdL-RL 03: 5 ppm arba (5,3x10 ⁻⁴) %
Nelakųjų medžiagų kiekis:	(57,0-58,0) % LST EN ISO 3251
Degumo klasė:	A2-s1,d0 LST EN 13501-1
Sukibimo stipris su gipso kartonu, betonu:	MPa ≥0,3 LST EN 1542
Įtrūkių nebuvimas:	50 mm zonoje nuo plonojo pleišto galo įtrūkių nėra LST EN 13963
Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė:	12 mėnesių nuo pagaminimo datos
Pakuotė ir barkodai	TAKTIKA G 3l kibiras, 4771341014549 10l kibiras, 4771341013658 17l maišas, 4771341013665 TAKTIKA GM 17l maišas, 4771341013689

UTILIZAVIMAS

Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba utilizuokite pagal galiojančius šalies įstatymus.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Gamintojas pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

