

PRODUKTA DATU LAPA

Taktika G 3in1

Viegla daudzfunkcionāla špaktelmasa



- Viens produkts gandrīz visiem apstrādes pielietojumiem
- Līdz 3 reizēm ātrāks process
- Uz ūdens bāzes
- Gatavs izmantošanai dažādos pielietojumos
- Ārkārtīgi viegla uzklāšana un izlīdzināšana līdz 2 mm biežam slānim
- Izcila garaiņu caurlaidspēja, neplaisā, elastīgs
- Žūšanas laikā kļūst gaišāks
- Mazā ūdens absorbcija nodrošina mazāku krāsas patēriņu
- Mazāk putekļu
- Viegls, ērti lietojams un transportējams
- Draudzīgs videi un veselībai

LIETOŠANA

Betona, reģipša plākšņu, apmetuma un citu minerālvirsmu līdzināšanai pirms krāsu uz ūdens bāzes uzklāšanas un tapešu līmēšanas. Ideāli piemērota stūru un AK tipa reģipša plākšņu šuvju apdarei

Universālā pildviela **TAKTIKA G** ir piemērota manuālai uzklāšanai, bet **TAKTIKA GS** – smidzināšanai vai rullēšanai.

Ieteicams izmantot gan sākotnējai (uz raupjām virsmām), gan nobeiguma slāņa līdzināšanai.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt sausai, slodzes izturīgai, stabīlai un tīrai. Augsti vai nevienmērīgi absorbētspējīgas virsmas jāgruntē ar IGIS AG.

UZKLĀŠANA

Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Aizpildiet ģipškartona plākšņu šuvi, nekavējoties uzlieciet šuves lentu, izspiediet lieko pildvielu un izlīdziniet. Kad pildviela sakaltusi, ja vajadzīgs, aizpildiet šuvi vēlreiz. Izlīdzinošo slāni uzklājiet tikai tad, kad šuve ir pilnīgi sausa. Pirms krāsošanas slīpētu virsmu un notīrīt putekļus.

Darba instrumenti: lāpstīņa, rullis, bezgaisa smidzināšanas pistole

Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni

Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 °C līdz +25 °C, relatīvais mitrums 35–80 %

Pārklājuma biezums: 2 mm

Pārklāšanas apjoms: 1 m²/11 mm biežam slānim

Žūšanas laiks (23 °C, 50 % RH): 1 mm izžūst pēc 2–4 stundām un iegūst pilnu stiprību 28 dienu laikā. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

TEHNISKIE DATI

Nolūks:	lietošanai iekšstelpās, sausā vietā
Saistviela:	akrila kopolimērs
Pildviela:	dolomīts, perļits, mikroloģites
Šķīdinātājs:	ūdens
Krāsa:	pelēka (žūšanas laikā kļūst gaišāka)
Blīvums:	1,12–1,25 g/cm ³ EN ISO 2811-1
Daļiņu izmēri:	≤0,15 mm, max. 0,2 mm
pH:	8,0–9,0
Kvalitātes standarti un sertifikāti:	CE marķējums EN 15824, EN 13963
VOC:	<1 g/l EN ISO 11890-2
Formaldehīda koncentrācija pildvielā:	VdL-RL 03; 5 ppm vai (5,3x10 ⁻⁴)%
Negaistošs vielas saturs:	57,0–59,0 % EN ISO 3251
Reakcija uz uguni:	A2-s1,d0 EN 13501-1
Adhēzija:	MPa ≥0,3 EN 1542
Nepastāvošas plaisas:	nav plaisu EN 13963
Glabāšanas ilgums:	hermētiski noslēgts iesaiņojums – 1 gadu kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma

Iesaiņojums: **TAKTIKA G**
3 l, 10 l spaiņi, 17 l maisi
TAKTIKA GS
17 l spaiņi, 17 l maisi

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

PAPILDU INFORMĀCIJA

Iepriekš sniegtās informācijas pamatā ir laboratorijas testi un praktiskā pieredze, un tā ir apstiprināta kopš produkta datu lapā norādītā datuma. Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumiem, kurus ir izraisījis produkta lietošana neatbilstoši instrukcijām vai nepareizos nolūkos.

RAŽOTĀJS

Vienīgi I. Krisciūnas "IGIS" ģimene, Tinklu iela 33-1, LT 35115 Panevezys, Lietuva
+370 684 72323
www.igis.lt

