

# Taktika G 3in1

## Lengvasis universalus glaistas



- Vienas produktas praktiškai visiems apdailos darbams
- Iki 3 kartų spartesnis darbo procesas
- Vandens pagrindo
- Paruoštas naudoti įvairiais užnešimo būdais
- Lengvai išlyginamas iki 2 mm storio sluoksniu
- Puikiai praleidžia garus, netrūkinėja, elastingas
- Greičiau džiuona, džiuodamas bąla
- Įgeria mažai vandens, todėl mažina dažų sąnaudas
- Mažiau dulka
- Mažai sveria, todėl patogų dirbti ir transportuoti
- Saugus aplinkai ir žmogui

### PASKIRTIS

Paruoštas naudoti lengvasis polimerinis glaistas ištisiniam glaistymui ir siūlių bei kampų apdailai vidaus darbams. Betono, gipso kartono plokščių, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių išlyginimui prieš dažymą vandeniniais dispersiniais dažais bei tapetavimą. Glaistas **TAKTIKA G** pritaikytas glaistyti glaistykle, o **TAKTIKA G ROLL&SPRAY** – purškimui arba volavimui.

*Puikiai tinka gipso kartono siūlių juostos ir kampų kljajavimui.*

### PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovą, stabilus ir švarus. Stipriai ar netolygiai įgeriančius pagrindus gruntuokite giluminiu gruntu IGIS AG.

### GLAISTYMAS

Prieš naudojimą glaistą gerai išmaišykite. Užpildykite gipso kartono plokščių siūlę, nedelsiant įplukdykite armavimo juostą, iš jos išspauskite glaisto perteklių ir išlyginkite. Glaistui išdžiūvus, jei reikia, pakartotinai užpildykite siūlę. Ištisinį glaistymą atlikite tik visiškai išdžiūvus siūlei, o antrą kartą glaistykite tik visiškai išdžiūvus pirmam sluoksniui. Prieš dažymą glaistytą paviršių nušlifukite ir nuvalykite dulkes.

**Darbo įrankiai:** glaistyklė, purkštukas, volelis

**Įrankių valymas:** vandeniu

**Glaistymo sąlygos:** ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei 35–80 % santykinis oro drėgnis

**Maksimalus vieno sluoksnio storis:** 2 mm

**Sąnaudos:** ~1 l/m<sup>2</sup> 1 mm storio sluoksniui. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

**Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH):** 1 mm išdžiūsta per 2–4 val., pilną tvirtumą įgauna per 28 paras. Džiūvimo trukmė kinta priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio.



### TECHNINĖ INFORMACIJA

<b>Paskirtis:</b>	vidaus darbams, sausoms patalpoms
<b>Riškilis:</b>	akrilo kopolimeras
<b>Užpildas:</b>	dolomitas, perlitas, mikrosferos
<b>Skiediklis:</b>	vanduo
<b>Spalva:</b>	pilka (džiūstant šviesėja)
<b>Tankis:</b>	1,12–1,25 g/cm <sup>3</sup> LST EN ISO 2811-1
<b>Dalelių dydis:</b>	≤0,15 mm, max. 0,2 mm
<b>pH:</b>	8,0–9,0
<b>Kokybės standartai ir sertifikatai:</b>	CE ženklėjimas LST EN 15824, LST EN 13963
<b>Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis:</b>	<1 g/l LST EN ISO 11890-2
<b>Formaldehido koncentracija taroje:</b>	VdL-RL 03: 5 ppm arba (5,3x10 <sup>-4</sup> )%
<b>Nelakiųjų medžiagų kiekis:</b>	57,0–59,0 % LST EN ISO 3251
<b>Degumo klasė:</b>	A2-s1,d0 LST EN 13501-1
<b>Sukibimo stipris su gipso kartonu, betonu:</b>	>0,3 MPa LST EN 1542
<b>Įtrūkių nebuvimas:</b>	50 mm zonoje nuo plonojo pleišto galo įtrūkių nėra LST EN 13963
<b>Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė:</b>	12 mėnesių nuo pagaminimo datos
<b>Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos:</b>	produktą laikykite sandariai uždarytą, sausoje gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugokite nuo pažeidimų, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.
<b>Pakuotės ir brūkšniniai kodai</b>	<b>TAKTIKA G</b> 3 l kibiras, 4771341014549 10 l kibiras, 4771341013658 15 l maišas, 4771341015478 <b>TAKTIKA G ROLL&amp;SPRAY</b> 17 l kibiras, 4771341015348 15 l maišas, 4771341015485

### ATLIEKŲ TVARKYMAS

Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba pašalinkite pagal galiojančius šalies įstatymus.

### GAMINTOJAS

I. Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys  
+370 684 72323  
www.igis.lt



#### **PAPILDOMA INFORMACIJA**

Aukščiau pateikta informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Gamintojas pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą netinkamai arba ne pagal paskirtį.

#### **GAMINTOJAS**

I. Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys  
+370 684 72323  
[www.igis.lt](http://www.igis.lt)

