

TOOTE ANDMELEHT

Taktika G 3in1

Kerge universaalpahtel



- Üks toode peaaegu kogu viimistlustööks.
- Kuni 3 korda kiirem protsess
- Veepõhine
- Valmis kasutamiseks mitmesugustes rakendustes
- Ülimalt lihtne peale kanda ja siluda kuni 2 mm paksuseks kihiks
- Suurepärase auru läbilaskvus, ei pragune, elastne
- Kuivades muutub heledamaks
- Väike veeimavus tagab väiksema värvikulu
- Vähem tolmu
- Kerge, mugav kasutada ja transportida
- Keskkonna- ja tervisesõbralik

KASUTUSALA

Betooni, kipsplaadi, krohvi ja teiste mineraalpindade tasandamiseks enne värvimist vesidispersioonvärviga ja tapeedi liimimist. Sobib suurepäraselt viimistlusnurkade, AK-tüüpi kipsplaadi vuukide töötlemiseks.

Kerge universaalpahtel TAKTIKA G sobib käsitsi pealekandmiseks, TAKTIKA G ROLL&SPRAY pihustamiseks või rullimiseks.

Soovitatakse nii esmaseks (krobelistel pindadel) kui lõppkihiks.

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Pind peab olema kuiv, mittepuudenev, kõva, ühtlane ja puhas. Suure või ebaühtlase imavusega pinnad (poorbetoon, kipsplaat) kruntida IGIS AG-ga.

PAHTLI PEALEKANDMINE

Enne kasutamist segada hoolikalt. Täitke kipsplaatide vahekoht, pange liiteteip kohe peale, siis pigistage välja ülearune pahtel ja tasandage. Kui pahtel on kuivanud, täitke vahekohta vajadusel uuesti. Tasanduskiht kandke peale alles pärast vahekoha täielikku kuivamist. Enne värvimist lihvide täidetud pind ja eemaldage tolm.

Töövahendid: pahtlilabidas, rull, õhuta pihustuspüstol

Tööriistade puhastamine: veega

Kasutustingimused: +10 °C kuni +25 °C ja 35-80 % suhteline õhuniiskus

Kihi paksus: 2 mm

Katvus: 1 m²/11 mm paksuse kihina. Täpne katvus määratakse prooviga katsepinnal.

Kuivamisaeg (23 °C, 50 % suhteline niiskus): 1 mm kuivab 2-4 tunniga, täistugevuse saavutab 28 päevaga. Kuivamisaeg sõltub pinnast, kihi paksusest, õhutemperatuurist ja -niiskusest jne.

TEHNILISED ANDMED

Eesmärk: kasutamiseks siseruumides, kuivas kohas

Sideaine: akrüül-kopolümeer

Täiteaine: dolomiit, perliit, mikrokerad

Lahusti: vesi

Värv: hall (kuivades muutub heledamaks)

Tihedus: 1,12-1,25 g/cm³ EN ISO 2811-1

Osakeste suurus: ≤0,15 mm, max. 0,2 mm

pH: 8,0-9,0

Kvaliteedistandardid ja sertifikaadid: CE-märgis EN 15824, EN 13963

VOC: <1 g/l EN ISO 11890-2

Formaldehüüdi kontsentratsioon täiteaines: VdL-RL 03: 5 ppm või (5,3x10⁻⁴)%

Mittelenduvate ühendite sisaldus: 57,0-59,0 % EN ISO 3251

Reageerimine tulele: A2-s1,d0 EN 13501-1

Nakkumine: >0,3 MPa EN 1542

Pragude puudumine: pragusid pole EN 13963

Säilivusaeg: tihedalt suletud pakendis - 1 aasta pakendile märgitud valmistamise kuupäevast

Ladustamis- ja transporditingimused: hoidke toodet tihedalt suletuna kuivas, hästi õhutatud ruumis temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitske kahjustuste, külmumise ja otsese päikesevalguse eest.

Pakend: **TAKTIKA G**
3 l, 10 l ämbrid, 15 l kotid
TAKTIKA G ROLL&SPRAY
17 l ämbrid, 15 l kotid

JÄÄTMEHOOLDUS

Ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkäteldada või kõrvaldada vastavalt seadusele.

LISATEAVE

See teave põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel ning pärast toote andmelehel näidatud kuupäeva on see kinnitust leidnud. Tootjal on õigus teha muudatusi tehnilistes andmetes. Tootja ei vastuta toote ebasobivast või mittesihotstarbelisest kasutusest tingitud kahjude eest.

TOOTJA

Füüsilisest isikust ettevõtja I. Krisciunas "IGIS", Tinklu t. 33-1, LT 35115 Panevezys, Leedu
+370 684 72323
www.igis.lt

