

# IGIS KR

Universāla špaktele



- Uz ūdens bāzes
- Gatavs izmantošanai dažādos pielietojumos
- Viegla uzklāšana un izlīdzināšana līdz 2 mm biežam slānim
- Ātra žūšana
- Draudzīgs videi un veselībai

## LIETOŠANA

Lietošanai gatava universāla polimēru špaktele iekšdarbiem. Betona, ģipškartona plākšņu, apmetuma un citu minerālvirsmu līdzināšanai pirms krāsu uz ūdens bāzes uzklāšanas un tapešu līmēšanas.

Universāla špaktele **IGIS KR** ir piemērota manuālai uzklāšanai, bet **IGIS KR S** – smidzināšanai vai rullēšanai.

Ieteicams izmantot gan pirmajam slānim (uz raupjām virsmām), gan nobeiguma slāņa izlīdzināšanai.

## VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt sausai, slodzes izturīgai, stabīlai un tīrai. Augsti vai nevienmērīgi absorbētpējīgas virsmas jāgruntē ar IGIS AG.

## UZKLĀŠANA

Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Otro kārtu drīkst uzklāt tikai tad, kad nožuvusi pirmā kārtā. Pirms krāsošanas negruntēt, tikai notīrīt putekļus.

**Darba instrumenti:** lāpstīņa, rullis, bezgaisa smidzināšanas pistole

**Instrumenta tīrīšana:** ar ūdeni

**Uzklāšanas apstākļi:** temperatūra no +10 °C līdz +25 °C, relatīvais mitrums 35–80 %

**Pārklājuma biežums:** 2 mm

**Pārklāšanas apjoms:** 1 m<sup>2</sup>/1,6 kg 1 mm biežam slānim

**Žūšanas laiks (23 °C, 50 % RH):** 1 mm izžūst pēc 2–4 stundām un iegūst pilnu stiprību 28 dienu laikā. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, slāņa biežuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

## UTILIZĀCIJA

Neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.



## TEHNISKIE DATI

<b>Nolūks:</b>	lietošanai iekštelpās, sausā vietā
<b>Saistviela:</b>	akrila kopolimērs
<b>Pildviela:</b>	dolomīts
<b>Šķīdinātājs:</b>	ūdens
<b>Krāsa:</b>	balta, dzeltenbalta
<b>Blīvums g/cm<sup>3</sup></b>	1,72–1,76
<b>Daļiņu izmēri mm:</b>	<0,1 mm
<b>pH (20°C):</b>	8,0 – 9,0
<b>Kvalitātes standarti un sertifikāti:</b>	CE marķējums EN 15824, EN 13963
<b>VOC:</b>	<1 g/l EN ISO 11890-2
<b>Formaldehīda koncentrācija pildvielā:</b>	VdL-RL 03: 3 ppm vai (2,8x10 <sup>-4</sup> ) %
<b>Negaistošs vielas saturs %:</b>	70,0–71,0 EN ISO 3251
<b>Degamība:</b>	A2-s1,d0 EN 13501-1
<b>Adhēzija:</b>	MPa ≥0,3 EN 1542
<b>Nepastāvošas plaisas:</b>	nav plaisu EN 13963
<b>Glabāšanas ilgums:</b>	hermētiski noslēgts iesaiņojums – 1 gadu kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma
<b>Iesaiņojums:</b>	<b>IGIS KR</b> 1,5 kg, 5 kg, 18 kg spaiņi, 28 kg maisi <b>IGIS KR S</b> 28 kg maisi

## PAPILDU INFORMĀCIJA

Iepriekš sniegtās informācijas pamatā ir laboratorijas testi un praktiskā pieredze, un tā ir apstiprināta kopš produkta datu lapā norādītā datuma. Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumiem, kurus ir izraisījuši produkta lietošana neatbilstoši instrukcijām vai nepareizos nolūkos.

## RAŽOTĀJS

Vienīgi I. Krisciunas "IGIS" ģimene, Tinklu iela 33-1, LT 35115 Panevezys, Lietuva  
+370 684 72323  
www.igis.lt

