

Makrosfera

Viegla rupjgraudainā špaktele



- Nevainojami aizpilda lielākus nelīdzenumus
- Izlīdzina rupju virsmu
- Uz ūdens bāzes
- Gatavs izmantošanai dažādos pielietojumos
- Viegla uzklāšana un izlīdzināšana līdz 5 mm biežam slānim
- Izcila garaiņu caurlaidspēja, ātra žūšana, neplaisā, elastīgs
- Mazā ūdens absorbcija nodrošina mazāku krāsas patēriņu
- Viegli slīpējams, mazāk putekļu
- Viegls, ērti lietojams un transportējams
- Draudzīgs videi un veselībai

LIETOŠANA

Lietošanai gatava viegla rupjgraudainā polimēru špaktele iekšdarbiem.

Viegla rupjgraudainā špaktele **MAKROSFERA** ir piemērota manuālai uzklāšanai, bet **MAKROSFERA S** – smidzināšanai vai rullēšanai.

Pirmajai rupji apmetu un minerālvirsmu līdzināšanas kārtai.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt sausai, slodzes izturīgai, stabīlai un tīrai. Augsti vai nevienmērīgi absorbētspējīgas virsmas jāgruntē ar IGIS AG.

UZKLĀŠANA

Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Otro kārtu drīkst uzklāt tikai tad, kad nožuvusi pirmā kārtā.

Darba instrumenti: lāpstīņa, rullis, bezgaisa smidzināšanas pistole

Instrumenta tīrīšana: ar ūdeni

Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 °C līdz +25 °C, relatīvais mitrums 35–80 %

Pārklājuma biezums: 5 mm

Pārklāšanas apjoms: 1 m²/11 mm biežam slānim

Žūšanas laiks (23 °C, 50 % RH): 1 mm izžūst pēc 3–4 stundām un iegūst pilnu stiprību 28 dienu laikā. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

UTILIZĀCIJA

Neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.



TEHNISKIE DATI

Nolūks:	lietošanai iekštelpās, sausā vietā
Saistviela:	akrila kopolimērs
Pildviela:	dolomīts, perlīts
Šķīdinātājs:	ūdens
Krāsa:	balta, dzeltenbalta
Blīvums g/cm³	~1,0 EN ISO 2811-1
Daļiņu izmēri mm:	<0,2
pH (20°C):	8,0 - 9,0
Kvalitātes standarti un sertifikāti:	CE marķējums EN 15824, EN 13963
VOC un SVOC:	<0,5g/l / <0,5g/l EN ISO 11890-2
Formaldehida koncentrācija pildvielā:	VdL-RL 03: 3 ppm vai (3x10 ⁻⁴) %
Negaistošs vielas saturs %:	48,0-50,0 EN ISO 3251
Degamība:	A2-s1,d0 EN 13501-1
Adhēzija:	MPa ≥0,3 EN 1542
Nepastāvošas plaisas:	nav plaisu EN 13963
Glabāšanas ilgums:	hermētiski noslēgts iesaiņojums – 1 gadu kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma
Iesaiņojums:	MAKROSFERA 1l, 3l, 10l, 17l spaiņi, 17l maisi MAKROSFERA S 17l maisi

PAPILDU INFORMĀCIJA

Iepriekš sniegtās informācijas pamatā ir laboratorijas testi un praktiskā pieredze, un tā ir apstiprināta kopš produkta datu lapā norādītā datuma. Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumiem, kurus ir izraisījuši produkta lietošana neatbilstoši instrukcijām vai nepareizos nolūkos.

RAŽOTĀJS

Vienīgi I. Krisciunas "IGIS" ģipašums, Tinklu iela 33-1, LT 35115 Panevezys, Lietuva
+370 684 72323
www.igis.lt

