

Taktika LJ

Lengvasis glaistas siūlėms ir kampams



- Tvirtas ir elastingas
- Gerai sukimba su pagrindu
- Paruoštas naudoti
- Vandens pagrindo
- Saugus aplinkai ir žmogui

PASKIRTIS

Gipso kartono plokščių siūlių armavimui bei kampų apdailai.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovą, stabilus ir švarus. Paviršių bei tarpus gruntuokite giluminiu gruntu IGIS AG.

GIPSO KARTONO PLOKŠČIŲ SIŪLIŲ APDAILA

Prieš naudojimą glaistą gerai išmaišykite. Užpildykite gipso kartono plokščių siūlę, nedelsiant įplukdykite armavimo juostą, iš po jos išspauskite glaisto perteklių ir išlyginkite. Glaistui išdžiūvus, jei reikia, pakartotinai užpildykite siūlę. Išsijusį glaistą atlikite tik visiškai išdžiūvus siūlei.

Darbo įrankiai: glaistyklė

Įrankių valymas: vandeniu

Glaistymo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei 35–80 % santykinis oro drėgnis

Sąnaudos: ~0,2–0,3 l/m. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH): 1 mm išdžiūsta per 2–4 val., pilną tvirtumą įgauna per 28 paras. Džiūvimo trukmė kinta priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba pašalinkite pagal galiojančius šalies įstatymus.

TECHNINĖ INFORMACIJA

Paskirtis:	vidaus darbams, sausoms patalpoms
Riškis:	akrilo kopolimeras
Užpildas:	dolomitas, perlitas
Skiediklis:	vanduo
Spalva:	balta, baltai gelsva
Tankis:	1,40–1,45 g/cm ³ LST EN ISO 2811-1
Dalelių dydis:	<0,200 mm
pH:	8,0–9,0
Kokybės standartai ir sertifikatai:	CE ženklimas LST EN 13963, LST EN 15824
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis:	<1 g/l LST EN ISO 11890-2
Nelakiųjų medžiagų kiekis pagal tūrį:	48±1 % LST EN ISO 3251
Degumo klasė:	A2-s1,d0 LST EN 13501-1
Sukibimo stipris su gipso kartonu, betonu:	>0,3 MPa LST EN 13963
Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė:	12 mėnesių nuo pagaminimo datos
Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos:	produktą laikykite sandariai uždarytą, sausoje gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugokite nuo pažeidimų, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.
Pakuotės ir brūkšniniai kodai:	Taktika LJ 1 l kibiras, 4771341015287 3 l kibiras, 4771341015294 10 l kibiras, 4771341015188

PAPILDOMA INFORMACIJA

Aukščiau pateikta informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Gamintojas pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą netinkamai arba ne pagal paskirtį.

GAMINTOJAS

I. Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys
+370 684 72323
www.igis.lt

