

Taktika J

Glaistas siūlėms ir kampams

- Vandens pagrindo
- Paruoštas naudoti
- Tvirtas ir elastingas
- Gerai sukimbantis su pagrindu
- Saugus aplinkai ir žmogui

PASKIRTIS

Gipso kartono plokščių siūlių armavimui bei kampų apdailai.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovas, stabilus ir švarus. Paviršių bei tarpus gruntuokite giluminiu gruntu IGIS AG.

GIPSO KARTONO PLOKŠČIŲ SIŪLIŲ APDAILA

Prieš naudojimą glaistą gerai išmaišykite. Užpildykite gipso kartono plokščių siūlę, nedelsiant įplukdykite armavimo juostą, iš jos išspauskite glaisto perteklių ir išlyginkite. Glaistui išdžiūvus, jei reikia, pakartotinai užpildykite siūlę. Išsijusį glaistymą atlikite tik visiškai išdžiūvus siūlei.

Darbo įrankiai: glaistyklė

Įrankių valymas: vandeniui

Glaistymo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei 35–80 % santykinis oro drėgnis

Sąnaudos: ~0,2–0,3 l/m. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą

Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH): 1 mm išdžiūsta per 2–4 val., pilną tvirtumą įgauna per 28 paras. Džiūvimo trukmė kinta priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba pašalinkite pagal galiojančius šalies įstatymus.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Aukščiau pateikta informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Gamintojas pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą netinkamai arba ne pagal paskirtį.



Paskirtis:	vidaus darbams, sausoms patalpoms
Riškis:	akrilo kopolimeras
Užpildas:	dolomitas, perlitas
Skiediklis:	vanduo
Spalva:	balta, baltai gelsva
Tankis:	1,62–1,63 g/cm ³
Dalelių dydis:	≤0,20 mm
pH:	8,0–9,0
Kokybės standartai ir sertifikatai:	LST 1519
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis:	<1 g/l LST EN ISO 11890-2
Nelakiųjų medžiagų kiekis pagal tūrį:	49±1 % LST EN ISO 3251
Susitraukimas 1 mm storio sluoksnyje:	įtrūkimų nėra LST 1519
Šlifavimas:	šlifuojant neatsilupa nuo pagrindo, netepa LST 1519
Technologiškumas:	lengvai išsilygina, gerai prikimba prie glaistomo paviršiaus LST 1519
Malimo smulkumas:	0 % ant 0,315 mm sieto; ≤1 % ant 0,200 mm sieto; 30–32 % ant 0,020 mm sieto LST 1519
Konsistencija:	22–24 mm LST EN 1015-4
Džiūvimo laikas 1 mm sluoksnyje (20±2 °C, 55±5 % RH):	2 h LST 1519
Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė:	12 mėnesių nuo pagaminimo datos
Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos:	produktą laikykite sandariai uždarytą, sausoje gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugokite nuo pažeidimų, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.
Pakuotės ir brūkšniniai kodai:	Taktika J 1 l kibiras, 4771341015287 3 l kibiras, 4771341015294 10 l kibiras 4771341015188

GAMINTOJAS

I. Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys
+370 684 72323
www.igis.lt