

# Taktika J

Pahtel vuukidele ja nurkadele



- Vastupidav ja elastne
- Nakkub hästi pinnaga
- Valmis kasutamiseks
- Veepõhine
- Keskkonna- ja tervisesõbralik

## KASUTUSALA

Liiteteibi ja nurgaprofiilide kasutamiseks.

## PINNA ETTEVALMISTAMINE

Pind peab olema kuiv, mittepuudenev, kõva, ühtlane ja puhas. Kruntida pind krundiga IGIS AG.

## KIPSPLAADI VUUKIDE VIIMISTLEMINE

Enne kasutamist segada hoolikalt. Täitke kipsplaatide vahekoht, pange liiteteip kohe peale, siis pigistage välja ülearune pahtel ja tasandage. Kui pahtel on kuivanud, täitke vahekohta vajadusel uuesti. Tasanduskiht kandke peale alles pärast vahekoha täielikku kuivamist.

**Töövahendid:** pahtlilabidas

**Tööriistade puhastamine:** veega

**Kasutustingimused:** +10 °C kuni +25 °C ja 35–80 % suhteline õhuniiskus

**Katvus:** ~0,2–0,3 l/m. Täpne katvus määratakse prooviga katsepinnal.

**Kuivamisaeg (23 °C, 50 % suhteline niiskus):** 1 mm kuivab 2–4 tunniga, täistugevuse saavutab 28 päevaga. Kuivamisaeg sõltub pinnast, kihi paksusest, õhutemperatuurist ja niiskusest jne.

## JÄÄTMEHOOLDUS

Ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkäidelda või kõrvaldada vastavalt seadusele.



## TEHNILISED ANDMED

**Eesmärk:** kasutamiseks siseruumides, kuivas kohas

**Sideaine:** akrüül-kopolümeer

**Täiteaine:** dolomiit, perliit

**Lahusti:** vesi

**Värv:** valge, valkjaskollane

**Tihedus:** 1,62–1,63 g/cm<sup>3</sup> EN ISO 2811-1

**Osakeste suurus:** <0,200 mm

**pH:** 8,0–9,0

**Kvaliteedistandardid ja sertifikaadid:** CE-märgis EN 15824, EN 13963

**VOC:** <1 g/l EN ISO 11890-2

**Mittelenduvate ühendite sisaldus mahu järgi:** 49±1 % EN ISO 3251

**Reageerimine tulele:** A2-s1,d0 EN 13501-1

**Nakkumine:** >0,3 MPa EN 13963

**Säilivusaeg:** tihedalt suletud pakendis - 1 aasta pakendile märgitud valmistamise kuupäevast

**Ladustamis- ja transporditingimused:** hoidke toodet tihedalt suletuna kuivas, hästi õhutatud ruumis temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitske kahjustuste, külmumise ja otsese päikesevalguse eest.

**Pakend:** **Taktika J**  
1 l, 3 l, 10 l ämbrid

## LISATEAVE

See teave põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel ning pärast toote andmelehel näidatud kuupäeva on see kinnitust leidnud. Tootjal on õigus teha muudatusi tehnilistes andmetes. Tootja ei vastuta toote ebasobivast või mittesihotstarbelisest kasutusest tingitud kahjude eest.

## TOOTJA:

Füüsilisest isikust ettevõtja I. Krisciunas "IGIS", Tinklu str. 33-1, LT 35115 Panevezys, Leedu  
+370 684 72323  
www.igis.lt

