TECHNINIŲ DUOMENŲ LAPAS

TAKTIKA 5

Matiniai sienų dažai

Peržiūrėta: 2022 01 31

EMISSION CLASS FOR BUILDING MATERIAL M1

- Vandens pagrindo
- 1 dengiamumo klasė
- 1 klasė pagal atsparumą drėgnajam šveitimui
- Atsparūs valymo bei dezinfekavimo priemonių poveikiui
- Tvirtai sukimba su paviršiumi
- Laidūs vandens garams
- Saugūs aplinkai ir žmogui
- Tinkantys tvariai žaliajai statybai

PASKIRTIS

Vidaus patalpų sienų ir lubų iš mineralinių statybinių medžiagų (tinko, gipso kartono plokščių, glaistytų paviršių, dažomų tapetų, plytų mūro, betono ir pan.) dažymui. ***Puikiai tinka intensyviai eksploatuojamų gyvenamųjų ir viešųjų patalpų sienų ir lubų, kurias reikia dažnai valyti, dažymui - koridoriams, laiptinėms, virtuvėms, mokyklų, medicinos įstaigų, maisto įmonių ir kt. patalpoms.***

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti stabilus, sausas ir švarus.

Nedažytas paviršius: pašalinkite dulkes, purvą, riebalus, druskas. Porėtus ir stipriai įgeriančius paviršius gruntuokite IGIS AG giluminiu gruntu. Nelygų paviršių ir įvairius įtrūkimus išlyginkite pasirinktu IGIS glaistu, nušlifuokite ir nuvalykite dulkes.

Anksčiau dažytas paviršius: pašalinkite seną atsilupusią dažų dangą, užterštą paviršių nuplaukite vandeniu su muilu arba 3% koncentracijos sodos tirpalu, po to švariu vandeniu. Sukibimo pagerinimui blizgų dažytą paviršių pašlifuokite ir nuvalykite dulkes. Pelėsiais ir grybeliais paveiktą paviršių nuvalykite pelėsių valikliu. Esant įtrūkimams ir nelygumams, juos užglaistykite pasirinktu IGIS glaistu, glaistytą paviršių nušlifuokite ir nuvalykite dulkes, užglaistytas vietas gruntuokite gruntu prieš dažymą.

Paviršiaus spalvos suvienodinimui naudokite IGIS gruntinius dažus.

DAŽYMAS

Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Dažus denkite 1-2 sluoksniais. Vienai plokštumai dažyti naudokite vienos partijos dažus. Spalvos tolygumo užtikrinimui, sumaišykite juos vienoje taroje.

Didelius plotus dažykite be pertrūkių ta pačia kryptimi per visą sieną. Tolygi, kokybiškai susiformavusi danga gaunama gausiai volelį įmirkant dažuose. Dažymo metu venkite volelio išsausėjimo.

Darbo įrankiai:	volelis, teptukas, dažų purkštuvas
Įrankių valymas:	vandeniu
Dažymo sąlygos:	ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei (35–80)% santykinis oro drėgnis. Dažymo metu venkite skersvėjų ir tiesioginių saulės spindulių. Nesilaikant rekomenduojamų sąlygų, gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.
Sąnaudos:	6-7 m^2/l dažant du kartus. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą
Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH):	dulkės nelimpa po 1 val. Pakartotinai dažyti galima tik pilnai išdžiūvus pirmam sluoksniui (po ~2-4 val.), priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio.

TECHNINĖ INFORMACIJA

Paskirtis:	vidaus darbams
Rišiklis:	akrilo kopolimeras
Skiediklis:	vanduo
Spalva:	balta arba tonuojama pagal spalvynus
Tankis:	1,285-1,385 g/cm^3 (priklausomai nuo bazės)
pH:	8,0-9,0
Lakiųjų/pusiau lakiųjų organinių junginių (LOJ/PLOJ) kiekis:	<2 g/l LST EN ISO 11890-2
Kokybės standartai ir sertifikatai:	atitinka M1 statybinių medžiagų emisijos klasę
Nelakiųjų medžiagų kiekis pagal tūrį:	42,0-43,0 % (priklausomai nuo bazės)
Klasifikavimas pagal didžiausio grūdelio dydį:	smulkus (iki 100 µm) LST EN 13300
Blizgumo laipsnis, 85°:	<10 (matiniai) LST EN 13300
Dangos storio sumažėjimas po 200 drėgnojo šveitimo ciklų, µm:	<5 LST EN ISO 11998; 1 klasė LST EN 13300+AC
Dengiamoji geba:	1 dengiamumo klasė, esant dažų sąnaudoms 6 m^2/l LST EN ISO 6504-3 A metodas
Atsparumas valymo ir dezinfekavimo priemonių statiniam poveikiui (LST EN ISO 2812-1):	po 24 val. pakitimų nėra LST EN ISO 4628-1; LST EN ISO 4628-2
Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė:	24 mėnesiai nuo pagaminimo datos
Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos:	produktą laikykite sandariai uždarytą, sausoje gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugokite nuo pažeidimų, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.
Pakuotės ir brūkšniniai kodai:	**TAKTIKA 5 A bazė** 0,9 l kibiras, 4771341013924 2,7 l kibiras, 4771341013931 9 l kibiras, 4771341013948 **TAKTIKA 5 C bazė** 0,9 l kibiras, 4771341014624 2,7 l kibiras, 4771341014631 9 l kibiras, 4771341014648

GAMINTOJAS

Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys
+370 684 72323
www.igis.lt

EKSPLOATACIJA

Paviršiaus plėvelė įgauna pilną tvirtumą ir ją galima valyti po 28 dienų. Nešvarų dažytą paviršių valykite švariu drungnu vandeniu su minkšta šluoste ar kempine. Karštas vanduo gali suminkštinti dažų plėvelę. Rekomenduojame valyti silpnai šarminiais valikliais (pH 6-8). Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių. Nenaudokite braižančių valymo priemonių, pvz., šiurkščių kempinių ar šepečių.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba pašalinkite pagal galiojančius šalies įstatymus.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Aukščiau pateikta informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Gamintojas pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą netinkamai arba ne pagal paskirtį.

GAMINTOJAS

Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys
+370 684 72323
www.igis.lt