

Taktika G

Lengvasis universalus glaistas



- Vienas produktas praktiškai visiems apdailos darbams
- Iki 3 kartų spartesnis darbo procesas
- Vandens pagrindo
- Paruoštas naudoti įvairiais užnešimo būdais
- Lengvai išlyginamas iki 2 mm storio sluoksniu
- Puikiai praleidžia garus, netrūkinėja, elastingas
- Greičiau džiūna, džiūdama bąla
- Įgeria mažai vandens, todėl mažina dažų sąnaudas
- Mažiau dulka
- Mažai sveria, todėl patogų dirbti ir transportuoti
- Saugus aplinkai ir žmogui

PASKIRTIS

Paruoštas naudoti universalus lengvasis polimerinis glaistas vidaus darbams. Betono, gipso kartono plokščių, tinkuotų bei kitų mineralinių paviršių išlyginimui prieš dažymą vandeniniais dispersiniais dažais bei tapetavimą. Glaistas **TAKTIKA G** pritaikytas glaistyti glaistykle, o **TAKTIKA GM** – purškimui arba volavimui.

Puikiai tinka darbai su apdailos kampais, AK tipo gipso kartono siūlėms. Rekomenduojamas tiek pirminio (ant grubių paviršių), tiek baigiamojo glaistymo darbams.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Glaistomas paviršius turi būti sausas, atlaikantis apkrovą, stabilus ir švarus. Stipriai ar netolygiai įgeriančius pagrindus gruntuokite giluminiu gruntu IGIS AG.

GLAISTYMAS

Prieš naudojimą glaistą gerai išmaišykite. AK tipo gipso kartono plokščių siūles užpildykite glaistu, nedelsiant įplukdykite armavimo juostą ir palikite džiūti. Kitų tipų gipso kartono plokščių siūles užglaistykite armuojančiu siūlių glaistu IGIS T. Visiškai išdžiūvus siūlėms atlikite išsistinį glaistymą, o antrą kartą glaistykite tik visiškai išdžiūvus pirmam sluoksniui. Prieš dažymą glaistytą paviršių nušlifukite ir nuvalykite dulkes.

Darbo įrankiai:	glaistyklė, purkštuvai, volelis
Įrankių valymas:	vandeniui
Glaistymo sąlygos:	ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei 35-80 % santykinis oro drėgnis
Maksimalus vieno sluoksnio storis:	2 mm
Sąnaudos:	~1 l/m ² 1 mm storio sluoksniui. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą
Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH):	1 mm išdžiūsta per 2-4 val., pilną tvirtumą įgauna per 28 paras. Džiūvimo trukmė kinta priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio



TECHNINĖ INFORMACIJA

Paskirtis:	vidaus darbams, sausoms patalpoms
Riškis:	akrilų kopolimeras
Užpildas:	dolomitas, perlitas, mikrosferos
Skiediklis:	vanduo
Spalva:	pilka (džiūstant šviesėja)
Tankis:	1,12-1,25 g/cm ³ LST EN ISO 2811-1
Dalelių dydis:	≤0,15 mm, max. 0,2 mm
pH:	8,0-9,0
Kokybės standartai ir sertifikatai:	CE ženklavimas LST EN 15824, LST EN 13963
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis:	<1 g/l LST EN ISO 11890-2
Formaldehido koncentracija taroje:	VdL-RL 03: 5 ppm arba (5,3x10 ⁻⁴) %
Nelakiųjų medžiagų kiekis:	57,0-59,0 % LST EN ISO 3251
Degumo klasė:	A2-s1,d0 LST EN 13501-1
Sukibimo stipris su gipso kartonu, betonu:	MPa ≥0,3 LST EN 1542
Įtrūkių nebuvimas:	50 mm zonoje nuo plonojo pleišto galo įtrūkių nėra LST EN 13963
Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė:	12 mėnesių nuo pagaminimo datos
Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos:	produktą laikykite sandariai uždarytą, sausoje gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugokite nuo pažeidimų, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.
Pakuotės ir brūkšniniai kodai	TAKTIKA G 3 l kibiras, 4771341014549 10 l kibiras, 4771341013658 17 l maišas, 4771341013665 TAKTIKA GM 17 l maišas, 4771341013689

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba pašalinkite pagal galiojančius šalies įstatymus.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Aukščiau pateikta informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Gamintojas pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą netinkamai arba ne pagal paskirtį.

GAMINTOJAS

Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys
+370 684 72323
www.igis.lt

