

TOOTE ANDMELEHT

Taktika B

Kruntvärv enne värvimist

- Ühtlustab imavust
- Lihtsustab värvimist, parandades enne värvimist defekte lihvitud pindadel
- Vähendab värvikulu
- Moodustab sügava mati kile
- Veepõhine
- Veeauru läbilaskev
- Keskkonna- ja tervisesõbralik

KASUTUSALA

Vesialusel akrüül-kopolümeer-kruntvärv kasutamiseks siseruumides enne värvimist.

Ühtlustab imendumist mineraalpindadel (betoon, krohv, pahtel, kivi, kipsplaat, värvitud tapeet jms) enne värvimist vesialusel dispersioonvärviga.

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Pind peab olema mittepudenev, kõva, kuiv ja puhas. Lihvige täidetud pind ja eemaldage tolm.

KRUNTIMINE

Enne kasutamist segada hoolikalt. Kandke värvimisrulliga üks kiht kruntvärvi samas suunas ja rullige pinna silumiseks (ilma tekstuurita) hoolikalt. Kui kannate kruntvärvi peale pihustiga, rullige seda pärast pihustamist hoolikalt värvimisrulliga.

Töövahendid: pintsel, rull, pihustuspüstol

Tööriistade puhastamine: veega

Kasutustingimused: +10 °C kuni +25 °C ja 35–80 % suhteline õhuniiskus. Vältige kruntimisel tuuletõmbust ja otsest päikesevalgust. Nende soovituste eiramisel võib moodustuda halva kvaliteediga kruntkiht.

Katvus: 8–10 m²/l, kantakse peale 1 kihina. Täpne katvus määratakse prooviga katsepinnal.

Kuivamisaeg (20±2 °C, 50 % suhteline niiskus): täieliku kuivamise aeg 24 tundi. Kuivamisaeg sõltub pinnast, kihi paksusest, õhutemperatuurist ja -niiskusest jne.

JÄÄTMEHOOLDUS

Ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkäteldada või kõrvaldada vastavalt seadusele.



TEHNILISED ANDMED

Eesmärk:	kasutamiseks siseruumides
Sideaine:	akrüül-kopolümeer
Lahusti:	vesi
Värv:	valge või värvikaardiga toonitud
Tihedus:	1,230–1,250 g/cm ³
pH:	8,0–9,0
VOC:	<15 g/l EN ISO 11890-2
Mittlenduva aine mass ruumalaühiku kohta:	21,0–24,0 % EN ISO 3251
Klassifitseerimine maksimaalse fraktsiooni suuruse järgi:	peen (to 100 µm) EN 13300+AC
Läikivus, 85°:	<5 (täismatt) EN 13300+AC
Vastupidavus seisvale veele (40±2 °C, 24 h):	24 tunni järel on defektide määr 0 (S0) EN ISO 2812-2; EN ISO 4628-1
Säilivusaeg:	tihedalt suletud pakendis - 2 aastat pakendile märgitud valmistamise kuupäevast
Ladustamis- ja transporditingimused:	hoidke toodet tihedalt suletuna kuivas, hästi õhutatud ruumis temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitske kahjustuste, külmumise ja otsese päikesevalguse eest.
Pakend:	Taktika B 1 l, 3 l, 10 l ämbrid

LISATEAVE

See teave põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel ning pärast toote andmelehel näidatud kuupäeva on see kinnitust leidnud. Tootjal on õigus teha muudatusi tehnilistes andmetes. Tootja ei vastuta toote ebasobivast või mittesihotstarbelisest kasutusest tingitud kahjude eest.

TOOTJA:

Füüsilisest isikust ettevõtja I. Krisciunas "IGIS", Tinklu str. 33-1, LT 35115 Panevezys, Leedu
+370 684 72323
www.igis.lt

