

Taktika P

Vee imendumist vähendav kruntvärv

- Vähendab vee imendumist
- Pinda tugevdav
- Veeauru läbilaskev
- Veepõhine
- Nõrk lõhn
- Keskkonna- ja tervisesõbralik

KASUTUSALA

Vesialusel vee imendumist vähendav ja pinda tugevdav akrüülkruntvärv sise- ja väliskasutuseks.

Vähendab vee imendumist tugevalt absorbeerivatel ja poorsetel mineraalpindadel (nt krohv, gaassilikaat, keramsiit, betoonplokid jne) ning tugevdab pinda enne täiteainete pealekandmist või tapeetimist.

PINNA ETTEVALMISTAMINE

Pind peab olema kuiv, mittepuudenev, kõva ja puhas, ilma soolade, rasva, õli, vaha, õlivärvi, hallituse, sambla ning muu saasteta. Hoonete määratud fassaadid tuleb pesta survepesuriga.

KRUNTIMINE

Krunt kanda peale ühtlaselt, jätmata töötlemata alasid, vältida tilkumist.

Väga absorbeerivate pindade puhul (nt krohv, gaassilikaat, keramsiit, betoonplokid jne) kasutage kruntvärvi lahjendamata kujul.

Kipsplaadi ja kipskrohvi kruntimisel lahjendage kruntvärvi veega suhtes 1:1.

Töövahendid: pintsel, rull, pihustuspüstol

Tööriistade puhastamine: veega

Kasutustingimused: +10 °C kuni +25 °C ja 35–80 % suhteline õhuniiskus. Vältige kruntimisel tuuletõmbust ja otsest päikesevalgust. Nende soovituste eiramisel võib moodustuda halva kvaliteediga kruntkiht.

Katvus: 5–20 m²/l, täpne katvus määratakse prooviga katsepinnal.

Kuivamisaeg (20±2 °C, 50 % suhteline niiskus): täieliku kuivamise aeg 24 tundi. Kuivamisaeg sõltub pinnast, kihi paksusest, õhutemperatuurist ja -niiskusest jne.

JÄÄTMEHOOLDUS

Ärge kallake kanalisatsiooni, vette ega pinnasesse. Tühjad, kuivad tootepakendid tuleb ümberkäteldada või kõrvaldada vastavalt seadusele.



TEHNILISED ANDMED

Eesmärk:	sise- ja väliskasutuseks
Sideaine:	akrüüldispersioon
Lahusti:	vesi
Värv:	valge, valkjäs
Tihedus:	~1,000 g/cm ³
pH:	7,0–8,5
VOC:	<1 g/l EN ISO 11890-2
Mittelenduvate ühendite sisaldus:	9,5–10,5 % EN ISO 3251
Vastupidavus seisvale veele (40±2 °C, 24 h):	24 tunni järel on defektide määr 0 (S0) EN ISO 2812-2; EN ISO 4628-1
Säilivusaeg:	tihedalt suletud pakendis - 2 aastat pakendile märgitud valmistamise kuupäevast
Ladustamis- ja transporditingimused:	hoidke toodet tihedalt suletuna kuivas, hästi õhutatud ruumis temperatuuril +5 °C kuni +30 °C. Kaitske kahjustuste, külmumise ja otsese päikesevalguse eest.
Pakend:	Taktika P 1 l, 5 l, 10 l kanistrid

LISATEAVE

See teave põhineb laborikatsetel ja praktilistel kogemustel ning pärast toote andmelehel näidatud kuupäeva on see kinnitust leidnud. Tootjal on õigus teha muudatusi tehnilistes andmetes. Tootja ei vastuta toote ebasobivast või mittesihotstarbelisest kasutusest tingitud kahjude eest.

TOOTJA:

Füüsilisest isikust ettevõtja I. Krisciunas "IGIS", Tinklu str. 33-1, LT 35115 Panevezys, Leedu
+370 684 72323
www.igis.lt

