

# Taktika LS

Viegla špakteļmasa sienām un griestiem



- Gatavs izmantošanai dažādos pielietojumos
- Viegla uzklāšana un izlīdzināšana līdz 3 mm biežam slānim
- Ātri žūstoša un neplaisājoša
- Viegli slīpējams
- Uz ūdens bāzes
- Draudzīgs videi un veselībai

## LIETOŠANA

Betona, ģipškartona plākšņu, apmetuma un citu minerālvirsmu līdzināšanai pirms ūdens bāzes krāsu uzklāšanas un tapešu līmēšanas.

*Ieteicams izmantot gan pirmajam slānim (uz raupjām virsmām), gan nobeiguma slāņa izlīdzināšanai.*

## VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt sausai, slodzes izturīgai, stabīlai un tīrai. Augsti vai nevienmērīgi absorbētspējīgas virsmas jāgruntē ar IGIS AG.

## UZKLĀŠANA

Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Otro kārtu drīkst uzklāt tikai tad, kad nožuvusi pirmā kārtā. Pirms krāsošanas slīpētu virsmu un notīrīt putekļus.

**Darba instrumenti:** lāpstiņa, rullis, bezgaisa smidzināšanas pistole

**Instrumenta tīrīšana:** ar ūdeni

**Uzklāšanas apstākļi:** temperatūra no +10 °C līdz +25 °C, relatīvais mitrums 35–80 %

**Pārklājuma biežums:** 3 mm

**Pārklāšanas apjoms:** ~1 m<sup>2</sup>/11 mm biežam slānim. Precīzu pārklājuma daudzumu nosaka, pārklājot pārbaudes laukumu.

**Žūšanas laiks (23 °C, 50 % RH):** 1 mm izžūst pēc 2–4 stundām un iegūst pilnu stiprību 28 dienu laikā. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

## ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.



## TEHNISKIE DATI

<b>Nolūks:</b>	lietošanai iekštelpās, sausā vietā
<b>Saistviela:</b>	akrila kopolimērs
<b>Pildviela:</b>	dolomīts, perļits
<b>Šķīdinātājs:</b>	ūdens
<b>Krāsa:</b>	balta, dzeltenbalta
<b>Bļivums:</b>	~1,40 g/cm <sup>3</sup> EN ISO 2811-1
<b>Daļiņu izmēri:</b>	<0,200 mm
<b>pH:</b>	8,0-9,0
<b>Kvalitātes standarti un sertifikāti:</b>	CE marķējums EN 15824, EN 13963
<b>GOS (VOC):</b>	<1 g/l EN ISO 11890-2
<b>Negaistošo vielu tilpuma daļa:</b>	45±1 % EN ISO 3251
<b>Degamība:</b>	A2-s1,d0 EN 13501-1
<b>Adhēzija:</b>	>0,3 MPa EN 13963
<b>Nepastāvošas plaisas:</b>	nav plaisu EN 13963
<b>Glabāšanas ilgums:</b>	hermētiski noslēgts iesaiņojums – 1 gadu kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma
<b>Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi:</b>	uzglabāt produktu cieši noslēgtu sausā, labi vēdināmā vietā +5 °C līdz +30 °C temperatūrā, sargāt no bojājumiem, sala un tiešiem saules stariem.
<b>Iesaiņojums:</b>	<b>Taktika LS</b> 10 l spaiņi, 15 l maisi

## PAPILDU INFORMĀCIJA

Iepriekš sniegtās informācijas pamatā ir laboratorijas testi un praktiskā pieredze, un tā ir apstiprināta kopš produkta datu lapā norādītā datuma. Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumiem, kurus ir izraisījuši produkta lietošana neatbilstoši instrukcijām vai nepareizos nolūkos.

## RAŽOTĀJS

Vienīgi I. Krisciunas "IGIS" ģipškartona, Tinklu iela 33-1, LT 35115 Panevezys, Lietuva  
+370 684 72323  
www.igis.lt

