

# Taktika LS

Легкая шпатлевка для стен и потолков



- Готова к использованию в различных сферах применения
- Простое нанесение и разглаживание слоя толщиной до 3 мм
- Быстрое высыхание и не трескается
- Легко шлифуется
- На водной основе
- Безвредная для окружающей среды и здоровья

## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Для выравнивания бетонных, гипсокартонных, оштукатуренных и других минеральных поверхностей перед нанесением красок на водной основе и обоев.

Рекомендуется как для начального (на шероховатые поверхности), так и для финишного слоя.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть сухой, выдерживающей нагрузки, прочной и чистой. Сильно или неравномерно впитывающие поверхности необходимо загрунтовать IGIS AG.

## НАНЕСЕНИЕ ШПАТЛЕВКИ

Перед применением хорошо перемешайте. Второй слой наносите только после полного высыхания первого слоя. Перед покраской шпаклёванную поверхность отшлифуйте и очистите от пыли.

**Рабочий инструмент:** шпатель, валик, распылитель

**Очистка инструмента:** водой

**Условия применения:** от +10 °C до +25 °C и 35–80 % относительной влажности

**Толщина покрытия:** 3 мм

**Норма расхода:** ~1 м<sup>2</sup>/л для слоя толщиной 1 мм. Точный расход определяется при покраски тестовой площади.

**Время высыхания (23 °C, 50 % RH):** слой толщиной 1 мм высыхает за 2–4 часа и приобретает максимальную прочность через 28 дней. Время высыхания зависит от поверхности, толщины слоя, температуры и влажности воздуха и т. д.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Назначение:</b>	для внутреннего использования, в сухих помещениях
<b>Связующий:</b>	акриловый сополимер
<b>Наполнитель:</b>	доломит, перлит
<b>Растворитель:</b>	вода
<b>Цвет:</b>	белый, бело-желтый
<b>Плотность:</b>	~1,40 г/см <sup>3</sup> EN ISO 2811-1
<b>Размер частиц:</b>	<0,200 мм
<b>pH:</b>	8,0-9,0
<b>Стандарты и сертификаты качества:</b>	маркировка CE EN 15824, EN 13963
<b>Летучие органические соединения (ЛОС):</b>	<1 г/л EN ISO 11890-2
<b>Содержание нелетучих веществ по объему:</b>	45±1 % EN ISO 3251
<b>Реакция на воздействие огня:</b>	A2-s1,d0 EN 13501-1
<b>Адгезия:</b>	>0,3 МПа EN 13963
<b>Отсутствие трещин:</b>	нет трещин EN 13963
<b>Срок годности в заводской упаковке:</b>	12 месяца со дня изготовления
<b>Условия хранения и транспортировки:</b>	хранить в плотно закрытом, сухом, хорошо вентилируемом месте при температуре от +5 °C до +30 °C, беречь от повреждений, холода и прямых солнечных лучей.
<b>Упаковка:</b>	Taktika LS ведра 10 л, пакеты 15 л

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

И. Крицюнас Фирма «ИГИС», ул. Тинклу 33-1, LT-35115 Панявежис, Литва  
+370 684 72323  
www.igis.lt



## **УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ**

Не выливать в канализацию, воду или почву. Пустую, сухую упаковку от продукта следует переработать или удалить отходы в соответствии с национальным законодательством.

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте и подтверждена с даты, указанной в листе технических данных продукта. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические данные. Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный использованием продукта не в соответствии с инструкциями или в ненадлежащих целях.

## **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ**

И. Крицюнас Фирма «ИГИС», ул. Тинклу 33-1, LT-35115 Панявежис, Литва  
+370 684 72323  
[www.igis.lt](http://www.igis.lt)

