

## PRODUKTA DATU LAPA

# KONTRAKT M

## Universāla špakteļmasa



- Uz ūdens bāzes
- Gatavs izmantošanai
- Viegla uzklāšana un izlīdzināšana līdz 2 mm biezam slānim
- Ātra žūšana
- Draudzīgs videi un veselībai

### LIETOŠANA

Lietošanai gatava universāla polimēru špakteļmasa iekšdarbiem. Betona, ķīpškartona plākšņu, apmetuma un citu minerālvīrsmu līdzināšanai pirms ūdens bāzes krāsu uzklāšanas un tapešu līmēšanas.

Universāla špakteļmasa KONTRAKT M ir piemērota manuālai uzklāšanai.

Ieteicams izmantot gan pirmajam slānim (uz raupjām virsmām), gan nobeiguma slāņa izlīdzināšanai.

### VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt sausai, slodzes izturīgai, stabilai un tīrai. Augsti vai nevienmērīgi absorbētspējīgas virsmas jāgruntē ar IGIS AG.

### UZKLĀŠANA

Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Otra kārtu drīkst uzklāt tikai tad, kad nožuvusi pirmā kārta. Pirms krāsošanas slīpētu virsmu un notīrīt puteklus.

Darba instrumenti: lāpstiņa.

Instrumenta tīrišana: ar ūdeni

Uzklāšanas apstākļi: temperatūra no +10 °C līdz +25 °C, relatīvais mitrums 35–80 %

Pārklājuma biezums: 2 mm

Pārklāšanas apjoms: 1 m<sup>2</sup>/1,6 kg 1 mm biezam slānim

Žūšanas laiks (23 °C, 50 % RH): 1 mm izķūst pēc 2–4 stundām un iegūst pilnu stiprību 28 dienu laikā. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

### ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Neliet noteikās, ūdenī un augsnē. Tukss, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.



### TEHNISKIE DATI

Nolūks:	lietošanai iekštelpās, sausā vietā
Saistviela:	akrila kopolimērs
Pildviela:	dolomīts
Šķidinātājs:	ūdens
Krāsa:	balta, dzeltenbalta
Blīvums:	1,74–1,78 g/cm <sup>3</sup>
Dalīju izmēri:	<0,100 mm
pH:	8,0–9,0
Kvalitātes standarti un sertifikāti:	CE marķējums EN 15824, EN 13963
GOS (VOC):	<1 g/l EN ISO 11890-2
Formaldehīda koncentrācija pildvielā:	VdL-RL 03: 3 ppm vai (2,8x10 <sup>-4</sup> ) %
Negaistošs vielas saturs:	69,0–71,0 % EN ISO 3251
Degamība:	A2-s1,d0 EN 13501-1
Adhēzija:	>0,3 MPa EN 1542
Nepastāvošas plāsas:	nav plāsu EN 13963
Glabāšanas ilgums:	hermētiski noslēgti iesaiņojums – 1 gadu kopš rāzošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma
Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi:	uzglabāt produktu cieši noslēgtu sausā, labi vēdināmā vietā +5 °C līdz +30 °C temperatūrā, sargāt no bojājumiem, sala un tiešiem saules stariem.
IESAIŅOJUMS:	KONTRAKT M 28 kg maisi

### PAPILDU INFORMĀCIJA

Iepriekš sniegtās informācijas pamatā ir laboratorijas testi un praktiskā pieredze, un tā ir apstiprināta kopš produkta datu lapā norādītā datuma. Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumiem, kurus ir izraisījusi produkta lietošana neatbilstoši instrukcijām vai nepareizos nolūkos.

### RAŽOTĀJS

Vienīgi I. Krisciunas "IGIS" īpašums, Tinklu iela 33-1, LT 35115 Panevezys, Lietuva  
+370 684 72323  
www.igis.lt

IGIS