

## KONTRAKT S

Universāla špaktelmasa



- Uz ūdens bāzes
- Gatavs izmantošanai
- Viegla uzklāšana un izlīdzināšana līdz 2 mm biežam slānim
- Ātra žūšana
- Draudzīgs videi un veselībai

## LIETOŠANA

Lietošanai gatava universāla polimēru špaktelmasa iekšdarbiem. Betona, gipskartona plākšņu, apmetuma un citu minerālvirsma līdzināšanai pirms ūdens bāzes krāsu uzklāšanas un tapešu līmēšanas.

Universāla špaktelmasa KONTRAKT S – ir piemērota smidzināšanai vai rullēšanai.

*Ieteicams izmantot gan pirmajam slānim (uz raupjām virsmām), gan nobeiguma slāņa izlīdzināšanai.*

## VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Virsmai jābūt sausai, slodzes izturīgai, stabīlai un tīrai. Augsti vai nevienmērīgi absorbēspējīgas virsmas jāgruntē ar IGIS AG.

## UZKLĀŠANA

Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Otro kārtu drīkst uzklāt tikai tad, kad nožuvusi pirmā kārtā. Pirms krāsošanas slīpētu virsmu un notīrīt putekļus.

**Darba instrumenti:** rullis, bezgaisa smidzināšanas pistole

**Instrumenta tīrīšana:** ar ūdeni

**Uzklāšanas apstākļi:** temperatūra no +10 °C līdz +25 °C, relatīvais mitrums 35–80 %

**Pārklājuma biežums:** 2 mm

**Pārklāšanas apjoms:** 1 m<sup>2</sup>/1,6 kg 1 mm biežam slānim

**Žūšanas laiks (23 °C, 50 % RH):** 1 mm izžūst pēc 2–4 stundām un iegūst pilnu stiprību 28 dienu laikā. Žūšanas laiks atkarībā no virsmas, slāņa biezuma, gaisa temperatūras, mitruma u.c.

## ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Neliet notekās, ūdenī un augsnē. Tukšs, sauss produkta iesaiņojums ir jāpārstrādā vai jāutilizē saskaņā ar valsts tiesību aktiem.



## TEHNISKIE DATI

Nolūks:	lietošanai iekštelpās, sausā vietā
Saistviela:	akrila kopolimērs
Pildviela:	dolomīts
Šķīdinātājs:	ūdens
Krāsa:	balta, dzeltenbalta
Blīvums:	1,74–1,78 g/cm <sup>3</sup>
Daļiņu izmēri:	<0,100 mm
pH:	8,0–9,0
Kvalitātes standarti un sertifikāti:	CE marķējums EN 15824, EN 13963
GOS (VOC):	<1 g/l EN ISO 11890-2
Formaldehīda koncentrācija pildvielā:	VdL-RL 03; 3 ppm vai (2,8x10 <sup>-4</sup> ) %
Negaistošs vielas saturs:	69,0–71,0 % EN ISO 3251
Degamība:	A2-s1,d0 EN 13501-1
Adhēzija:	>0,3 MPa EN 1542
Nepastāvošas plaisas:	nav plaisu EN 13963
Glabāšanas ilgums:	hermētiski noslēgts iesaiņojums – 1 gadu kopš ražošanas datuma, kas ir norādīts uz iesaiņojuma
Uzglabāšanas un transportēšanas nosacījumi:	uzglabāt produktu cieši noslēgtu sausā, labi vēdināmā vietā +5 °C līdz +30 °C temperatūrā, sargāt no bojājumiem, sala un tiešiem saules stariem.
Iesaiņojums:	KONTRAKT S 28 kg maisi

## PAPILDU INFORMĀCIJA

Iepriekš sniegtās informācijas pamatā ir laboratorijas testi un praktiskā pieredze, un tā ir apstiprināta kopš produkta datu lapā norādītā datuma. Ražotājs patur tiesības veikt tehniskas izmaiņas. Ražotājs neuzņemas atbildību par kaitējumiem, kurus ir izraisījuši produkta lietošana neatbilstoši instrukcijām vai nepareizos nolūkos.

## RAŽOTĀJS

Vienīgi I. Krisciunas "IGIS" ģimene, Tinklu iela 33-1, LT 35115 Panevezys, Lietuva  
+370 684 72323  
www.igis.lt

