

Taktika Sky

Visiškai matiniai dažai luboms

- Sudaro nepriekaištingai matinį, neatspindintį paviršių
- Ilgesnis džiovimo laikas
- Susilieja tolygiai, be volelio perėjimo žymių
- Lengvai pataisomas paviršius
- Laidūs vandens garams
- Saugūs aplinkai ir žmogui

PASKIRTIS

Vidaus patalpų lubų dažymui ant mineralinių statybinių paviršių: tinko, glaistytų paviršių, gipso kartono plokščių, dažomų tapetų, plytų mūro, betono ir pan. Tinka naudoti sausose gyvenamosiose ir visuomeninės paskirties patalpose.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Dažomas paviršius turi būti stabilus, sausas ir švarus.

Nedažytas paviršius: pašalinkite dulkes, purvą, riebalus, druskas. Porėtus ir stipriai įgeriančius paviršius gruntuokite giluminio gruntu „IGIS AG“. Nelygų paviršių ir įvairius įtrūkimus išlyginkite pasirinktu IGIS glaistu, nušlifaukite ir nuvalykite dulkes. Geriausia rezultatui pasiekti glaistytą paviršių padenkite gruntu prieš dažymą „Taktika B“.

Anksčiau dažytas paviršius: pašalinkite seną atsilupusią dažų dangą, užterštą paviršių nuplaukite vandeniu su muilu arba 3% koncentracijos sodos tirpalu, po to švari vandeniu. Sukibimo pagerinimui blizgų dažytą paviršių pašlifaukite ir nuvalykite dulkes. Pelėsiams ir grybeliams paveiktą paviršių nuvalykite pelėsių valikliu. Esant įtrūkimams ir nelygumams, juos užglaistykite pasirinktu IGIS glaistu, glaistytą paviršių nušlifaukite ir nuvalykite dulkes, užglaistytas vietas gruntuokite gruntu prieš dažymą.

DAŽYMAS

Prieš naudojimą gerai išmaišykite. Dažus denkite 1-2 sluoksniais. Vienai plokštumai dažyti naudokite vienos partijos dažus.

Lubas pradėkite dažyti nuo lango pusės šviesos sklaidimo kryptimi. Tolygi, kokybiškai susiformavusi danga gaunama gausiai volelį įmirkant dažuose. Dažymo metu venkite volelio išsausėjimo.

Darbo įrankiai: volelis, teptukas, dažų purkštuvai

Įrankių valymas: vandeniu

Dažymo sąlygos: ne žemesnė kaip +10 °C ir ne aukštesnė kaip +25 °C aplinkos temperatūra bei 35–80 % santykinis oro drėgnis. Dažymo metu venkite skersvėjų ir tiesioginių saulės spindulių. Nesilaikant rekomenduojamų sąlygų, gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.

Sąnaudos: 8 m²/l dažant du kartus. Tikslios sąnaudos nustatomos padengus bandomąjį plotą.

Džiūvimo trukmė (23 °C, 50 % RH): dulkės nelimpa po 1 val. Pakartotinai dažyti galima tik pilnai išdžiūvus pirmam sluoksniui (po ~2-4 val.), priklausomai nuo pagrindo ir oro temperatūros bei drėgnio.



TECHNINĖ INFORMACIJA

Paskirtis:	vidaus darbams
Riškiklis:	PVA
Skiediklis:	vanduo
Spalva:	balta
Tankis:	1,39-1,40 g/cm ³
pH:	8,0-9,0
Lakiųjų organinių junginių (LOJ) kiekis:	<20 g/l LST EN ISO 11890-2
Nelakiųjų medžiagų kiekis pagal tūrį:	~32 %
Klasifikavimas pagal didžiausio grūdėlio dydį:	S1 smulkus (iki 100 μm) LST EN 13300
Klasifikavimas pagal veidrodinį blizgesį, 85°:	blizgumo laipsnis <2 (G4 dulsvai matiniai) LST EN 13300
Gaminio originalioje pakuotėje tinkamumo trukmė:	24 mėnesiai nuo pagaminimo datos
Sandėliavimo ir transportavimo sąlygos:	produktą laikykite sandariai uždarytą, sausoje gerai vėdinamoje vietoje nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje, saugokite nuo pažeidimų, šalčio ir tiesioginių saulės spindulių.
Pakuotės ir brūkšniniai kodai:	1 l kibiras 4771341015690 3 l kibiras 4771341015683 10 l kibiras 4771341015676

EKSPLOATACIJA

Paviršiaus plėvelė įgauna visišką tvirtumą ir ją galima valyti po 28 dienų. Nešvarų dažytą paviršių valykite švari vandeniu su minkšta šluoste ar kempine. Karštas vanduo gali suminkštinti dažų plėvelę. Rekomenduojame valyti silpnai šarminiais valikliais (pH 6-8). Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių. Nenaudokite braižančių valymo priemonių, pvz., šiurkščių kempinių ar šepetėlių.

ATLIEKŲ TVARKYMAS

Nepilkite į kanalizacijos sistemas, vandens telkinius bei dirvą. Tuščią, sausą produkto pakuotę atiduokite perdirbti arba pašalinkite pagal galiojančius šalies įstatymus.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Aukščiau pateikta informacija pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Gamintojas pasilieka teisę daryti techninius pakeitimus. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą netinkamai arba ne pagal paskirtį.

GAMINTOJAS

I. Kriščiūno firma „IGIS“, Tinklų g. 33-1, LT-35115 Panevėžys
+370 684 72323
www.igis.lt

